



SAKRET SP pritspahtel peenviimistluseks

Kasutusala:

- Seinte ja lagede siledaks peenpahteldamiseks kuivades siseruumides
- Pahtlipritsi ja käsitsi pealekandmiseks
- Väga hea lihvitudusega
- Sobilik mineraalsetele ja kipskartongist pindadele kandmiseks
- Värvitav kõikide vesialuseiste sise- ja välisvärvidega
- Sobilik armeerimisvõrguga pahteldamiseks
- Sobivus RYL-i koormusklassidesse, klasside määratlus vastavalt RT kaartidele: RL 01 kuni RL 03

Aluspinna ettevalmistamine:

- Aluspind peab olema stabiilne ja ilma pragudeta;
- Aluspind tuleb puhastada nõrkadest, pudedatest kihtidest/materjalidest nagu lahtine krohv, mustus, tolm, õli- või värvijäägid jne.;
- Tasandada õgvendused, augud ja praod sobiliku materjaliga;
- Sõltuvalt aluspinna materjalist kruntida pinnad krundiga Sakret UG või Sakret TGW;
- Värvkattega pinnad tuleb eelnevalt pesta mustusest, vajadusest lihvida või karestada.

Pahteldamine:

- Pahtel kanda pinnale pahtlipritsi või pahtlilabida abil. Vuugid sillata eelnevalt armeerimisvõrgu või spetsiaalse vuugiteibiga, kipsplaatide vuukide täitmiseks kasutada selleks spetsiaalselt sobivaid vuugipahtleid.
- Laepinna struktureerimiseks võib kasutada struktuurulli.
- Peale pahtli kuivamist vajadusel lihvida pind peene liivapaberiga.
- Vajadusel tasandada lihvitud pind uue pahtlikihiga.
- Töövahendid on puhastatavad veega.
- Pahteldatud pind on värvitav 24 h möödumisel.

Nõuded pahtlile:

- Pahteldatud pindu tuleb kuivamise faasis kaitsta otsese päikesepaiste, tõmbetuule, külma või liiga kõrge õhutemperatuuri (>25°C) eest;
- Pahtli tehnilised näitajad kehtivad õhutemperatuuri +23±2°C ja suhtelise õhuniiskuse 50±5% juures, madalam või kõrgem temperatuur ning õhuniiskus muudavad näite;
- Toode on vees lahustuv, hoida külmimise eest

Tehnilised andmed:

| | |
|---------------------------------|---|
| Teraosakeste suurus | Kuni 0,25 mm |
| Täiteaine | Purustatud dolomiit ja kvarts |
| Olek | pastataoline |
| Ühekordne kihipaksus | 0,5-3 mm |
| Sideaine | akrüüldispersioon |
| Nakkuvus | 0,8 N/mm ² |
| Aluspinna ja õhu töötemperatuur | +8°C kuni +25°C |
| Kulu | umbes 1,7 kg/m ² 1 mm kihi puhul |
| Kuivamisaeg | Sõltuvalt temperatuurist kuni 2 h/1 mm |
| Tuletundlikkus | A1 (mittepõlev) |

Pakend ja säilitamine: 25 kg plastkotid, alusel 20 kotti. Säilitada puitalustel kuivas keskkonnas temperatuuril +5-+30 C, rebenenud pakend sulgeda koheselt. Säilivusaeg 12 kuud alates pakendile tootmiskuupäevast.