



SAKRET Silikon-Dicht E

Sanitaarsilikoon vastavalt standardile DIN EN 18545

20.08.20



Kasutamine	<ul style="list-style-type: none">• Sise- ja välistingimustesse• Seintele ja põrandatele
Sobivus	<ul style="list-style-type: none">• Deformatsiooni- ja liitevuukide elastseks hermetiseerimiseks sanitaar- ja niisketes ruumides• Kasutatav muu hulgas järgmistes kohtades:<ul style="list-style-type: none">- vannituba- duširuum- köögid
Omadused	<ul style="list-style-type: none">• ilmastikukindel• suurepärase nakkumine• sobib niiskesse ruumi• hallitustevastane• UV-kindel• püsivalt elastne
Materjal	<ul style="list-style-type: none">• ühekomponentne atsetaat-silikoonkautšuk



SAKRET Silikon-Dicht E

Tehnilised andmed

Vuugi sügavus	min 5,0 mm
Tihedus	u 0,95–1,05 g/cm ³ (DIN 53217, 2. osa)
Deformatsioon	u 25,0%
Töötlemistemperatuur	-5–40 °C
Temperatuuritaluvus	-60 –180 °C
Töötlemisaeg	u 10 minutit
Täielik kuivamine	u 2 mm päevas
Säilivus	u 18 kuud
Täidetav pind pakendiühiku kohta	u 3,8–3,9 m vuugilaiusega 10 mm ja vuugisügavusega 8 mm
Deformeerumisjärgne taastumine	u 100,0%
Materjalikulu	u 80,0–82,0 ml/m vuugilaiusega 10 mm ja vuugisügavusega 8 mm

Aluspinna ettevalmistus

- Vuugid peavad olema kuivad, tolmu-, õli- ja rasvavabad
- Eemaldage lahtised osad
- Puhastage vuugid hoolikalt ja eemaldage neilt rasv
- Vältige tihendi nakkumist vuugi põhja ehk kolmepinnalist nakkumist
- Plastide ja värvitud pindade korral katsetage naked ja sobivust
- Järgige standardit EN 18157.
- Kahtluse korral katke proovipind
- Vajaduse korral küsige nõu ettevõttelt SAKRET

Töötlemine

- SAKRET Silikon-Dicht E on kasutusvalmis
- Lõigake aplikaatordüüs vastavalt soovitavaled vuugilaiusele ära ja keerake balloonile
- Siluge enne kelme moodustumist neutraalse silumisvahendiga
- Silumisvahendi kasutamisel eemaldage aluspinnalt kohe mahavoolav vedelik
- Ärge kasutage leeliselisi või agressiivseid silumisvahendeid
- Kaitske vuugi pinda kuni täieliku kuivamiseni mustuse ja mehaanilise koormuse eest
- Vältige liiga suurt tõmbekoormust pealekandmisele järgneval kahel päeval

Järeltöötlus

- Kaitske kuivavat silikooni päikesevalguse, külma, vihma, tuuletõmbuse ja liiga kõrge temperatuuri (> + 25 °C) eest
- Ärge mitte mingil juhul tehke esimesel kahel päeval pärast vuukimist märgpuhastust



TOOTE TEHNILINE KIRJELDUS

SAKRET Silikon-Dicht E

Hoiustamine	<ul style="list-style-type: none">• Ilmastiku eest kaitstult, jahedas ja kuivas• Avatud pakend tuleb kohe sulgeda ja lähiajal ära kasutada• Avamata balloonid säilivad õigel hoiustamisel 24 kuud alates tootmiskuupäevast
Kõrvaldamine	<ul style="list-style-type: none">• Kuivamata tihendimass tuleb viia erijäätmete kogumise punkti, mistõttu on soovitatav see välja pigistada, vulkaniseerida lasta ning seejärel olme- või tööstusjäätmete kogumispunkti viia.
Ohutusjuhised	<ul style="list-style-type: none">• Järgige ohtlike ainete märgistust ja ohutuskaardi kehtivat versiooni
Märkused	<ul style="list-style-type: none">• SAKRET Silikon Dicht E ei sobi kasutamiseks akvaariumides, peeglite liimimiseks ega otse toiduainetega kokkupuutuvatel pindadel.• Kuivanud silikoon ei ole ülevärvitav.• Töötlemise ajal tuleb tagada ruumis hea ventilatsioon.• Madal temperatuur ja/või madal õhuniiskus ning üle 15 mm sügavused vuugid võivad kuivamist oluliselt aeglustada.• Elastsed vuugid vajavad hooldust ning neid tuleb regulaarselt kontrollida.• Vuuke tuleb hoida puhtana, sest seebi- ja mustuseladestis võib hoolimata hallitusevastasest koostisest luua soodsa pinnase hallituste ja vetikate vohamiseks.• Eelkõige heleda värvitooni korral võib seoses vedelate (nt happelised puhastusvahendid, tsemendikihiemaldid, tugeva värvisisaldusega või joodi eritavad lahused) või gaasiliste kemikaalidega (nt tubakasuits) tekkida värvimuutus. Hermeetiku mehaanilisi omadusi see tavaliselt ei mõjuta.• Loodusliku kivi (nt marmor, liivakivi jne) korral kasutage toodet SAKRET Bau- und Natursteinsilikon NS.• Hoidke mittekuivanud hermeetikut lastele kättesaamatult.• Kasutage puhastamiseks neutraalset vahendit, mitte söövitavaid või abrasiivseid puhastusvahendeid• Tehnilised andmed on antud temperatuuri + 20 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse kohta.• Madalam temperatuur pikendab ja kõrgem temperatuur lühendab näidatud väärtusi.• Pärast tahkumist on töövahendeid võimalik ainult mehaaniliselt puhastada.
Pakend	Plasttuub 310 ml, karbis 12 tk
Värvused	Transparent/värvusetu, mittelgrau/keskmise hall, dunkelgrau/tumehall, basalt/basalthall, bahamabeige/helebeež, anthrazit/antratsiithall, manhattan/taevahall, pergamon/loodusvalge, weiss/valge, silbergrau/hõbehall

Tööde ajal tuleb järgida kehtivaid soovitusi, õigusakte ja norme, samuti andmelehti ja üldtunnustatud tööde tehnoloogiaid. Tootja ei vastuta ilmastiku, aluspinna ja objektile valitsevate tingimuste üle. Tootja suulised ja kirjalikud kasutussoovitused, mille eesmärk on ostjat või kasutajat abistada, ei ole siduvad ning ei loo lepingulist suhet ega ostulepingust tulenevat lisakohustust. Tehnilisel andmelehel toodud andmed ja soovitused lähtuvad tavapärasest kasutusotstarbest. See tehniline tootekirjeldus muudab kehtetuks kõik eelnevad väljaanded. Lisateavet leiata ohutuskaardilt. Andmed materjalikulu kohta sõltuvad aluspinna kvaliteedist, tööriista käsitlemisest ja kasutusotstarbest. Materjalikulu andmed põhinevad kogemusel ja on orienteeruvad. Need võivad tegelikkusest erineda.