



SAKRET BAM

15.02.18.

Betoonpõrandate tasandussegu

Peeneteraline tsemendipõhine põrandatasandussegu survetugevusklassiga C20 tasandustöödeks ja kallete tegemiseks. Vastab standardile EN 13813:2005.

Kasutuskohad:	<ul style="list-style-type: none"> Välistöõdeks ja sisetöödeks horisontaalsetel pindadel
Rakendused:	<ul style="list-style-type: none"> Betoonist sise- ja välispõrandate ja tasandamiseks (EN 13813) kihi paksusega 3-40 mm Sobilik elektri- ja veeküttega põrandatele tasandamiseks Kallete tegemiseks (nt vannitubades)
Omadused:	<ul style="list-style-type: none"> Niiskuskindel Hüdrauliliselt kivistuv Külmakindel Kergelt töödeldav Tasandatud pinda on võimalik otse viimistleda põrandaplaatide või muude kattematerjalidega Välistingimustes kasutamisel tuleb katta viimistlusmaterjalidega Pumbaga või käsitsi paigaldamiseks
Koostisained:	<ul style="list-style-type: none"> Portlandsement Kruus Liiv Plastifitseerivad lisandid Spetsiaalsed töötlemist ja ilmastikukindlust parendavad lisandid

Tehnilised andmed:	Värvus	Hall
	Maksimaalse tera suurus	2 mm
	Min./maks. kihipaksus	3/40 mm
	Kulu 10 mm paksuse kihi korral	16 kg/m ²
	Veekogus laustasandamiseks ja pumbaga pinnale kandmisel	6,0-6,25 l/25 kg
	Veekogus kallete tegemiseks	4,0-4,5 l/25 kg
	Kasutusaeg vee lisamisest	u. 40 min
	Käidav, plaaditav	24 tunni möödudes
	Täielikult koormatav	28 päeva möödudes
	Survetugevus	20 MPa
	Paindetugevusklass	F4
	Õhu- ja aluspinna temperatuur paigaldamise ajal	+5 ...+25°C
	Tuletundlikkus	A1 (mittepõlev)

Aluspinna ettevalmistamine:	<ul style="list-style-type: none"> Aluspind peab olema stabiilne, tugev, liikuvate pragudeta. Puhastada pind pudedatest pindmistest kihtidest, tolmust, õlist, värvijääkidest jms. Eriti tihedad ja/või siledad pinnad töödelda abrasiiviga. Mineraalsed aluspinnad kruntida krundiga Sakret UG (lahjendada veega 1:2). Suurte konstruktsioonide pindadel järgida deformatsioonivuukide intervalli.
------------------------------------	--



SAKRET BAM

15.02.18.

Betoonpõrandate tasandussegu

Töö käik:	<ul style="list-style-type: none">• Kuivsegu segada puhtas nõus külma puhta veega tükivabaks massiks kasutades käsimikserit kiirusega 600 pööret minutis kuni homogeense mördi tekkimiseni.• Kruvipumba või surupumba abil valamisel tuleb järgida pumba valmistaja nõudeid, soovitatav on segusse reguleeritava vee kogust mitte ületada tootelehel märgitust, kuna suurem vesitsementtegur vähendab segu tugevusomadusi.• Valada/pumbata mört aluspinnale ja tasandada latiga soovitava paksuseni.• Ehitise deformatsioonivuuke ei tohi seguga katta.• Armatuurvõrgu kasutamine sõltub rajatava konstruktsiooni nõuetest.• Värskest valatud pindu kaitsta otsese päikesepaiste, sademete, külmumise ja tugeva tuule eest, sooja ilma korral on vajalik järelniisutus.• Valatud või tasandatud pinnad võib soovi korral jätta katmata või viimistlemata, piisavalt hästi tasandatud aluspindu võib ilma peentasanduseta otse plaatida ja katta hüdroisolatsiooniga. Välistingimustes tasandamise korral tuleb pinnad katta hüdroisolatsiooniga, betoonikatsevärvi või plaatidega.
Täiendav info toote kasutamise kohta:	<ul style="list-style-type: none">• Tasandustööde ajal võib õhu- ja aluspinna töötemperatuur olla +5 ...+25°C, suhteline õhuniiskus mitte üle 95%.• Värskest tasandatud pindu kaitsta otsese päikesepaiste, sademete, külmumise ja tugeva tuule eest, sooja ilma korral on vajalik järelniisutus.• Tasandatud pindu võib värvida 1K PU-värviga Sakret S-TOP pärast 21 ööpäeva möödumist, hüdroisolatsiooniga Sakret TCM katta pärast 4 ööpäeva möödumist tasandustöödest.• Tööriistad pesta koheselt peale kasutamist veega.
Pakend:	<ul style="list-style-type: none">• Paberkotid 25 kg, alusel 48 tk, 1 t big-bag
Säilitamine:	<ul style="list-style-type: none">• Säilitada suletud originaalpakendis ja kuivas ruumis.• Optimaalseim säilitustemperatuur +5 ...+20°C.• Säilivusaeg originaalpakendis 12 kuud alates tootel märgitud valmistamiskuupäevast.
Utiliseerimine:	<ul style="list-style-type: none">• Kivistunud või kasutuskõlbmatu toode ja pakend utiliseerida vastavalt seadusandlusele ja keskkonnanõuetele.
Ohutusnõuded:	<ul style="list-style-type: none">• Hoiduda segu silmadesse sattumise eest.• Toode on leeliseline.• Kontakti tekkides loputada silmad jooksva vee all ning vajadusel pöörduda arsti poole.• Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskaardiga.
Täiendav informatsioon:	<ul style="list-style-type: none">• Tootja: Sakret OÜ, Mäo küla, Paide linn 72751, Järvamaa, www.sakret.ee, info@sakret.ee

Toote tehnilise kirjelduses välja toodud andmed kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui antud toote kohta pole tootja avalikustanud kirjeldusest erinevaid või täiendavaid allkirjastatud tehnilisi andmeid või dokumente. Tootja ei vastuta toote vale või mittesihotstarbelise kasutamise eest. Toode või selle kasutamist puudutavate küsimuste tekke korral palume ühendust võtta edasimüüja või tootjaga. Toote ohutut käitlemist puudutav informatsioon on esitatud tooteohutuskaardis, deklareeritavad toote parameetrid on esitatud toote toimivusdeklaratsioonis.