



## SAKRET RM JOOTEBETOON

14.01.21.



Mittekahanev kiirkivinev armeerimiskiududega jootebetoon. Vastab standardile EN 1504-3:2006, tugevusklass R4.

### Kasutuskohad:

- Välistingimustes, sisetimingustes, horisontaalsetele pindadele

### Rakendused:

- Betoonist ja raudbetoonist konstruktsioonide remontimiseks ja järelvalutöödeks.
- Seadmete ankrute monoliitseks paigaldamiseks.
- Betoonelementide, postvundamentide monolitiseerimiseks.
- Betoonkonstruktsioonide ja elementide täitevaluks.
- Horisontaalsete pindade remonttasanduseks (nt. trepiastmed, terrassid), kui aluspinnale on esitatud kõrgendatud tugevuse nõudmised.
- Tasandus- ja järelvaluks kihipaksusega 5-50 mm.

### Omadused:

- Kiirkivinev
- Hea valguvusega
- Kõrge tihedusega
- Kõrge survetugevusega
- Vähese algpaisumisega
- Pumbatav

### Koostisained:

- Portlandtsement, eritsement
- Inertsed täiteained
- Tehnoloogilised lisandid
- Armeerimiskiud

### Tehnilised andmed:

Lisatav veekogus 25 kg kuivsegule	2,65 l
Kasutusaeg vee lisamisest:	u. 30 min
Töötemperatuur:	+5°C kuni +25°C
Survetugevus 24 h möödudes:	≥25 MPa
Survetugevus 7 ööpäeva möödudes:	≥40 MPa
Survetugevus 28 ööpäeva möödudes:	≥50 MPa
Paindetugevus 28 ööpäeva möödudes:	≥7 MPa
Nakketugevus:	≥2,0 MPa
Vastupidavus karboniseerumisele:	vastupidav
Maksimaalne terasuurus:	2,5 mm
Tuleohutusklass:	A1 (mittepõlev)
25 kg kuivsegust saab valmismörti:	u. 13 l

### Aluspinna ettevalmistamine:

- Aluspind peab olema tugev, liikuvate pragudega, puhastatud mustusest ja õliääkidest, samuti värvist ja muudest nakkumist vähendavatest materjalidest. Vältida jäätnud pinnale kandmist.
- Väga tihedad või siledad pinnad tuleb nakke soodustamise eesmärgil karestada.
- Tsingitud terasest ankrud peavad olema passiveeritud, et kokkupuutel mördiga ei tekiks naket vähendavat vesinikühendit.



## SAKRET RM JOOTEBETOON

14.01.21.

<b>Töö käik:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kuivsegu segada puhta külma veega 3 min jooksul homogeenseks massiks kasutades segu käsimekserit või betoonimekserit.</li><li>• Pärast mördi valmistamist valada see ettevalmistatud pinnale või raketisse. Mördi kasutusaeg on 30 min, mille jooksul toimib hea valgustus.</li><li>• Voolavust saab soodustada tihendamise või vibreerimisega.</li><li>• Normaalkogusega veega segatud mördi pinnalekantava kihi paksus tasandamise korral on 5-50 mm, väiksema veekogusega segatud mördi saab tihedama konsistentsi tõttu pinnale kanda kuni 100 mm paksuse kihina.</li><li>• Ankrute, postide monolitiseerimiseks ja täitevalu korral ei ole kihipaksusele piiranguid.</li></ul>
<b>Täiendav info toote kasutamise kohta:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada!</li><li>• Betoonitööde läbiviimiseks optimaalne õhu- ja aluspinna töötemperatuur +5 ...+25°C, kõrgemad temperatuurid kiirendavad tardumist.</li><li>• Äsja valatud pinda kaitsta sademete, otseste päikesekiirte ja külmumise eest</li><li>• Betoneeritud pindu võib värvida alles pärast täielikku kivistumist (28 ööpäeva möödudes)</li><li>• Tasandusvalu korral on soovitatav järelniisutamine 2-3 päeva jooksul.</li></ul>
<b>Pakend:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Paberkotid 25 kg, alusel 48 tk</li><li>• 1 t big-bag</li></ul>
<b>Säilitamine:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Säilitada kuivas suletud originaalpakendis. Katkine või rebenenud pakend sulgeda koheselt.</li><li>• Optimaalseim säilitustemperatuur +5 ...+20°C.</li><li>• Säilivusaeg originaalpakendis 12 kuud alates tootel märgitud valmistamiskuupäevast.</li></ul>
<b>Utiliseerimine:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kivistunud või kasutuskõlbmatu toode ja pakend utiliseerida vastavalt seadusandlusele ja keskkonnanõuetele.</li></ul>
<b>Ohutusnõuded:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hoiduda segu silmadesse sattumise eest</li><li>• Toode on leeliseline</li><li>• Kontakti tekkides loputada silmad jooksva vee all ning vajadusel pöörduda arsti poole</li><li>• Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskardiga</li></ul>
<b>Täiendav informatsioon:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tootja: Sakret OÜ, Mäo küla, Paide linn 72751, Järvamaa, tel: 666 7230, <a href="http://www.sakret.ee">www.sakret.ee</a>, <a href="mailto:info@sakret.ee">info@sakret.ee</a></li></ul>

Toote tehnilise kirjelduses toodud andmed kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui antud toote kohta pole tootja avalikustanud tootekirjeldusest hilisemal ajal erinevaid või täiendavaid allkirjastatud tehnilisi andmeid või dokumente. Tootja ei vastuta toote vale või mittesihotstarbeliise kasutamise eest. Toodet või selle kasutamist puudutavate küsimuste tekke korral palume ühendust võtta edasimüüja või tootjaga. Toote ohutut käitlemist puudutav informatsioon on esitatud tooteohutuskardis, deklareeritavad toote parameetrid on esitatud toote toimivusdeklaratsioonis.