



## SAKRET KSp „SILICATE“ SILIKAATKRUNT

10.10.19.

Multifunktsionaalne vesialuseline silikaatkrunt ehitustöödeks.

### Kasutuskohad:

- Sise- ja välitingimustes
- Seintele ja lagedele

### Rakendused:

- Kasutatav suure või vähese imavusega mineraalsetel pindadel.
- Aluspindade veeimavuse ühtlustamiseks enne silikaatvärviga värvimist.
- Aluspindade tolmuwabaks muutmiseks.
- Aluspindade veeimavuse ühtlustamiseks ja parema nakkuvuse saavutamiseks enne krohvimis- ja pahteldamistööid mineraalsete materjalidega (lubikroovid, lubitsementkroovid, lubipahtlid jms).
- Veeimavuse ühtlustamiseks erineva imavusega aluspinnal enne värvimist lubivärviga.
- Sobilik kivipindade (nt.paekivist või betoonist) ilmastikukindluse tõstmiseks ilma järelviimistluseta, kuivades jääb täismatt ja värvusetu, säilitades aluspinna naturaalse väljanägemise.
- Sobilik betoonist, silikaattelistest, paekivist, poorbetoonist ja keramsiitplokkidest pindadele, lubi-, lubitsement- ja tsementsegudega krohvitud pindadele, silikaat-, lubi- või kriitvärviga värvitud pindadele, tsementkiudplaatidele.
- Maalritööde RYL 2012 tooteliigituse nr. 114 ja 161.

### Omadused:

- Lahustivaba, vesialuseline
- Kuivades moodustab
- UV-kindel
- Kõrge veeauru läbilaskvusega
- Kiiresti kuivav
- Piimjas, kuivades värvusetu ja täismatt
- Lõhnatu

### Koostisained:

- Kaaliumsilikaadi ja polümeeride lahus

### Tehnilised andmed:

Värvus	piimjas
pH tase	10-12
Tihedus	Ca 1,05-1,07 kg/l
Lenduvate osakeste (VOC) sisaldus	6 g/l
Kulu	50 kuni 100 ml/m <sup>2</sup> (vaata kulutabelit lahtrist Töö käik)
Kuivamisaeg	Puutekuiv 45 min, ülevärvitav 12 h möödudes
Õhu- ja aluspinna temperatuur pealekandmise ajal	+5 ... +25°C
Suhteline õhuniiskus pealekandmise ajal	Alla 80%



## SAKRET KSp „SILICATE“ SILIKAATKRUNT

10.10.19.

<b>Aluspinna ettevalmistamine:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Aluspind peab olema kuiv, õli- ja mustusevaba.</li><li>Eemaldada pudenev krohv, kooruv värv, puhastada silikoonist või muudest hermeetikutest.</li><li>Kui pinnad on eelnevalt värvitud sünteetiliste värvidega, puhastada pinnad täielikult olemasolevast värvist.</li><li>Hallituste, vetikate või samblikega saastunud pinnad puhastada esmalt mehaaniliselt ja seejärel töödelda biotsiidse vahendiga Sakret FR.</li><li>Enne kruntimistöde algust on vanadel viimistletud pindadel soovitatav teostada proovikruntimine, et veenduda materjali imavuses ja nakkuvuses.</li><li>Enne kruntimist hoolikalt kinni katta klaas- ja metallpinnad.</li></ul>
<b>Töö käik:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Enne kasutamist loksutada või segada läbi.</li><li>Krunt kanda pinnale pintslis, maalirulli või pihusti abil märg-märjale meetodil.</li><li>Värvitava pinna kruntimiseks kanda pinnale maalirulli või pintslis abil.</li><li>Pintslis või maalirulliga vertikaalsete pindade kruntimiseks kanda krunti tilkumise vältimiseks suunaga alt ülesse.</li><li>Soovitatav on kanda pinnale sellises koguses nagu pind suudab imada.</li></ul>
<b>Täiendav info toote kasutamise kohta:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tööriistad pesta koheselt peale kasutamist veega.</li><li>Kõrge suhtelise õhuniiskuse või madalama, kui +10°C õhutemperatuuri korral soovitate krunditud pindadel enne nende viimistlemist lasta kuivada vähemalt 12 tundi.</li><li>Krundiga määratud klaasist või glasuuritud plaadist pinnad puhastada koheselt veega, krundi kuivades muutub pind matiks.</li></ul>
<b>Pakend:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Plastkanister 10 l, alusel 40 tk</li></ul>
<b>Säilitamine:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Säilitada külma eest kaitstuna suletud originaalpakendis.</li><li>Optimaalseim säilitustemperatuur +10 ...+20°C.</li><li>Säilivusaeg originaalpakendis 24 kuud alates tootel märgitud valmistamiskuupäevast.</li></ul>
<b>Utiliseerimine:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Kasutuskõlbmatu, realiseerimisaja ületanud toode ja plastpakend utiliseerida vastavalt seadusandlusele ja keskkonnanõuetele.</li></ul>
<b>Ohutusnõuded:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Hoiduda värvi silmadesse sattumise eest</li><li>Kontakti tekkides loputada silmad jooksva vee all ning vajadusel pöörduda arsti poole</li><li>Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskaardiga.</li></ul>
<b>Täiendav informatsioon:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Toodetud Euroopa Liidus. Toote ametlik esindaja Eestis Sakret OÜ, Mäo küla, Paide linn 72751, Järvamaa, tel: 666 7230, <a href="http://www.sakret.ee">www.sakret.ee</a>, <a href="mailto:info@sakret.ee">info@sakret.ee</a></li></ul>

Toote tehnilise kirjelduses välja toodud andmed kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui antud toote kohta pole tootja avalikustanud kirjeldusest erinevaid või täiendavaid allkirjastatud tehnilisi andmeid või dokumente. Tootja ei vastuta toote vale või mittesihotstarbelise kasutamise eest. Toodet või selle kasutamist puudutavate küsimuste tekke korral palume ühendust võtta edasimüüja või tootjaga. Toote ohutut käitlemist puudutav informatsioon on esitatud tooteohutuskaardis, deklareeritavad toote parameetrid on esitatud toote toimivusdeklaratsioonis.