



## SAKRET LH PLUS KASUTUSVALMIS PEENVIIMISTLUSPAHTEL

04.04.22.



Peenpahtel kuivade ruumide seinte ja lagede lõppviimistlemiseks.  
RYL koormusklass vastavalt RT kaardile: RL 01-RL-03.

### Kasutuskohad:

- Sisetingimustes
- Seintele ja lagedele
- Käsitsi paigaldamiseks

### Rakendused:

Lõppviimistluskihi pahteldamiseks aluspahtlitele või krohvpindadele enne värvimist või tapeetimist:

- Tsement-, lubitsement- või kipskrohvpindadele.
- Kipsplaatidele.
- Betoonpindadele.
- Tsement-ja puitkiudplaatidele.
- Klaaskiudtapeedile.
- Ülevärvitav veepõhiste värvidega (nt. lateksvärvid, akrüülvärvid jms.).
- Pahteldatud pind ei ole sobilik vinüülkatetele, plaatimiseks või ülekrohvimiseks.

### Omadused:

- Väga hea lihvitavusega.
- Lihtne kasutada ja töödelda, ei valgu.
- Pinnasileduse kvaliteediklassi Q3-Q4 saavutamiseks.
- Vähem lenduvat lihvimistolmu.
- Tugevam koostis.

### Koostisained:

- Polümeerdispersioon.
- Lubjajahu, inertsed täiteained.
- Lisandid.

### Tehnilised andmed:

Värvus, olek	Valge, pasta
Maksimaalne terasuurus	0,25 mm
Minimaalne ja maksimaalne kihi- paksus ühekordsel pealekandmisel	0-4 mm
Kulu 1 mm paksuse kihi korral	Ca 1,7 kg/m <sup>2</sup>
pH	8-9
Nakketugevus betoonil, MPa (EN 1542)	0,4
Kuivjääk, % mahust	75
Kuivamisaeg +23°C õhutempera- tuuri ja 50% õhuniiskuse korral	1-1,5 h/1 mm



## SAKRET LH PLUS KASUTUSVALMIS PEENVIIMISTLUSPAHTEL

04.04.22.

<b>Aluspinna ettevalmistamine:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Aluspind peab olema stabiilne, kandev, kuiv, õli-, rooste ja mustusevaba. Vajadusel tuleb pinnad pesta sobiliku puhastusainega (nt. ekspluatatsioonis olnud värvitud seinad).</li><li>Pinnad tasandada vajadusel krohvi või täitepahtliga.</li><li>Aluspinnalt eemaldada lahtine ja irduv krohv, kooruv värv, puhastada sooladest ja tolmust.</li><li>Kipskartongplaatide vuugiteibid tuleb paigaldada ja siluda sobiliku vuugi-pahtliga.</li><li>Varem läikiva värviga värvitud aluspind tuleb eelnevalt lihvida matiks, seejärel kruntida krundiga Sakret UG (lahjendada veega 1:4) või krundiga Sakret BG.</li><li>Betoonpinnad kruntida krundiga Sakret UG (lahjendada veega 1:4) või krundiga Sakret BG. Krohvitud pinnad ja kipskartongplaadid krundiga Sakret TGW. Kiudplaadid, sõltuvalt imavusest, kruntida Sakret QG või Sakret UG-ga. Värvimata klaaskiudtapeediga kaetud pinnad ei vaja kruntimist.</li></ul>
<b>Töö käik:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Juhul, kui pahtlit on pikemat aega hoiustatud, tuleb see enne kasutamist läbi segada.</li><li>Kandke pahtel aluspinnale terasest pahtlilabidaga ja tasandage siledaks.</li><li>Maksimaalselt võib pinnale kanda ühe või mitme kihiga kuni 4 mm paksuse viimistluskihi.</li><li>Järgneva kihi saab vajadusel pinnale kanda siis, kui alumine kiht on täiesti kuivanud.</li><li>Lihvimiseks sobib liivapaber P120-180µm.</li></ul>
<b>Täiendav info toote kasutamise kohta:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pahtli kasutustemperatuur alates +10 kuni +25°C, 30 °C kõrgemad õhutamistemperatuurid soodustavad liiga kiiret kuivamist ja võivad põhjustada pahtli pragunemist. Tööde teostamise ajal vältida siseruumis kõrget õhuniiskust ja tõmbetuult.</li><li>Äsja pahteldatud pinda kaitsta sademete, otsese päikese kiirte ja külmumise eest.</li><li>Pindu võib värvida või katta tapeediga alles pärast täielikku kuivamist. Tööriistad pesta koheselt pärast kasutamist veega.</li></ul>
<b>Pakend:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>1 kg plastnõu, alusel 288 tk.</li><li>8 kg plastämber, alusel 80 tk.</li><li>15 kg plastämber, alusel 33 tk.</li><li>25 kg plastämber, alusel 16 tk.</li></ul>
<b>Säilitamine:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Säilitada kuivas suletud originaalpakendis.</li><li>Optimaalseim säilitustemperatuur +5 ...+30°C, vältida külmumist ja päikese käes hoiustamist.</li><li>Säilivusaeg originaalpakendis 12 kuud alates tootel märgitud valmistamiskuupäevast.</li></ul>
<b>Utiliseerimine:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Kuivanud või kasutuskõlbmatu toode ja plastpakend utiliseerida vastavalt seadusandlusele ja keskkonnanõuetele.</li></ul>
<b>Ohutusnõuded:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Hoiduda materjali silmadesse sattumise eest ja võimalusel vältida nahale sattumist.</li><li>Kontakti tekkides loputada silmad ja nahk jooksva vee all ning vajadusel pöörduda arsti poole.</li><li>Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskaardiga.</li></ul>

# TOOTE TEHNILINE KIRJELDUS



## SAKRET LH PLUS KASUTUSVALMIS PEENVIIMISTLUSPAHTEL

04.04.22.

**Tootja:**

- Toodetud Euroopa Liidus. Toote ametlik esindaja Eestis Sakret OÜ, Mäo küla, Paide linn 72751, Järvamaa, [www.sakret.ee](http://www.sakret.ee), [info@sakret.ee](mailto:info@sakret.ee)

Tehnilise andmelehe teave põhineb meie hetketeadmistel ning uusimatel pealekandmise tehnoloogiatel. Need andmed on siiski vaid mittesiduvad soovitused, kuna olenevalt tegelikest pinnatingimustest ja ehitusobjekti iseärasustest ning nõuetest võib sobida teistsugune pealekandmise tehnika, mille saab kindlaks määrata ainult konkreetsel objektil. Võtke kindlasti arvesse objekti eritingimusi. Ülaltoodud teabe põhjal ei saa tuletada seaduslikke kohustusi.

Kuna pinnamaterjalid on erinevad ning me ei saa mõjutada töötingimusi, soovitame kõigil juhtudel alati ise piisavalt katsetada, et kindlaks teha, kas meie tooted sobivad kavandatud otstarbeks ja pealekandmisviisiks.

Käesoleva tehnilise andmelehe avaldamisega kaotavad kehtivuse kõik eelmised versioonid.