



## SAKRET FM G- kruntvärvikontsentraat betoon-, krohv- ja dekoratiivkrohvpindele

- Välistöödeks
- Uutele ja varem värvitud mineraalsetele pindadele ja dekoratiivkrohvidele enne värvimist värvidega SAKRET FC ja SAKRET FM ja SAKRET SKF
- Impregneerib aluspinda
- Tagab väga hea nakkuvuse värviga
- Ühtlustab aluspinna imamisvõimet
- Suurendab aluspinna veehülgavust
- Ökoloogiliselt puhas
- Kuivades värvusetu

### Töö käik

#### Pinna ettevalmistus

- Eelnevalt värvimata pinnad puhastada tolmust ja mustusest. Koordunud osakesed ja soolad eemaldada terasharja või survepesuga, lasta aluspinnal ära kuivada.
- Uutel betoonpindadel lasta laagerduda mitte vähem kui 28 päeva
- Krohvitud pindu soovitame kruntida ja värvida mitte varem, kui 14 päeva möödumisel krohvimisest
- Eelnevalt värvitud pindadelt eemaldada vana kooruv värv
- Enne kruntimist lahjendada kontsentraat veega vahekorras 1:3
- Krunt peale kanda pintsli, rulli või värvipihustiga sellises koguses, nagu aluspind suudab imada
- Mitte kruntida vihma, tugeva tuule või otsese päikese kiirguse käes.
- Aluspinna ja keskkonna temperatuur värvimise ja kuivamise ajal peab olema vähemalt +5C ning suhteline õhuniiskus ei tohi olla üle 90%

### Tehnilised näitajad

- Keemiline koostis silikoonvaik, polümeerid, lisandid
- Värvus piimjasvalge, kuivades läbipaistev
- Tihedus 1,00-1,04 g/cm<sup>3</sup>
- Viskoossus 105-120 Krebsi ühikut
- Lenduvate orgaaniliste ühendite(VOC) hulk 1 g/l
- Kuivamisaeg temperatuuril 23C ja suhtelisel õhuniiskusel 50% - 8 tundi enne värvimist
- Kulunorm 4-6m<sup>2</sup>/l
- Töövahendite puhastamine pesta veega kohe peale töö lõpetamist
- Säilivusaeg tihedalt suletud taaras 12 kuud alates tootmiskuupäevast

### Ohutusnõuded

- Hoida külma eest
- Eelnevalt tähelepanelikult tutvuda värvi SAKRET FC tööohutuslehega

### Pakend

Plastkanister 5 ja 10 L

