



SAKRET LCC-1ja LCC-05

Lubja ja tsemendi sideainel dekoratiivelementide taastamise ja fassaadiviimistluse segu

Kasutusala:

- Kõikide mineraalsete konstruktsioonimaterjalide viimistlemiseks, välis- ja sisetöödeks
- Lubitsemend, tsement-lubikrohvidega ja tsementkrohvidega krohvitud pindade ülekrohvimiseks
- Kergelt lihvitatav ja paksude kihtide korral pragunemiskindel
- Sobilik fassaadi dekoratiivelementide taastamiseks või nende rajamiseks
- Sobilik fassaadide lauskrohvimiseks õhukese või keskmise kihina (1-10 mm)
- Võimalik kasutada fassaadi aukude või õgvenduste täiteks
- Sisaldab kergtäiteainet, mis vähendavad elementide koormust fassaadile
- Ülevärvitav kõikide fassaadivärvidega

Aluspinna ettevalmistamine:

- Aluspind peab olema tugev, kuiv, stabiilne ja ilma dünaamiliste pragudeta;
- Aluspind tuleb puhastada nõrkadest, pudedatest kihtidest/materjalidest (nagu mustus, tolm, õli- või värvijäägid jne.);
- Eriti tihedad/siledad pinnad eelnevalt karestada;
- Suure imavusega aluspinnad kruntida Sakret BG või UG-ga, tolmused pinnad kruntida Sakret TGW-ga, väheimavad betoonpinnad, värvitud või põletatud tellistest pinnad kruntida Sakret QG-ga.

Fassaadielementide taastamine:

Eemaldage olemasoleva profiili/elementi lahtised ja irduvad tükid ning puhastage ja karestage pind hoolikalt. Vertikaalsete ja horisontaalsete pikiprofiilide taastamiseks/rajamiseks kinnitage seintele šabloonliistud (nt. puidust). Enne profileerimistööde alustamist kuivatage aluspind. Kandke mört šabloonide vahele krohvikellu abil. Kujundage eelniisutatud profiilivormi abil uus pinnaprofiil. Kaitske värsket mörti liiga kiire kuivamise eest.

Krohvimine:

- **SAKRET LCC-1 või LCC-05** segada külma veega puhtas anumaskuni ühetaolise massi tekkeni, krohvimörti ei tohi jääda segamata tükke;
- Lasta mördil seista ca 3 minutit ning korrata segamist;
- Krohvida ühes või mitmes kihis, maksimaalne ühekordselt peale kantav kihipaksus on mõlema segu puhul 10 mm;
- Teralise krohvisstruktuuri saavutamiseks töödelda tahenema hakkavat krohvipinda märja kummhõõrutiga;
- Krohvimistööd teostada vastavalt krohvimistööde nõuetele ning juhenditele!
- Tarduma hakkavale segule ei tohi vett lisada!

Kasutamissoodused segule:

- **SAKRET LCC-d** tuleb tardumise faasis kaitsta otsese päikesepaiste, tõmbetuule, külma või liiga kõrge õhutemperatuuri (>25°C) eest;
- Krohvi tehnilised näitajad kehtivad õhutemperatuuri +23±2°C ja suhtelise õhuniiskuse 50±5% juures, madalam või kõrgem temperatuur ning õhuniiskus muudavad näite;
- Sisaldab tsementi, niiskusega reageerib leeliseliselt;

Tehnilised andmed:

Terasuurus	LCC-1 kuni 1 mm, LCC-05 kuni 0,5 mm
Veevajadus 1 kg kuivsegu kohta	Ca 0,3 l
Ühekordne kihipaksus krohvimisel	1-10 mm
Krohviklass vastavalt standardile EN 998-1	CS III
Kasutusaeg	u. 2 tundi
Veeauru läbilaskvusklass	V1 (kõrge)
Kapillaarse veemavuse klass	W2 (madal)
1 kg kuivsegu maht	1,0 l
Kasutusvalmis mördi mahukaal	1,45 kg/dm ³
Tuletundlikkus	A1 (mittepõlev)

Pakend ja säilitamine: 15 kg plastämbrid. Säilitada kuivas ja jahedas keskkonnas suletud kaane all. Säilivusaeg 12 kuud alates pakendil märgitud tootmiskuupäevast.