



Suureteraline lubitsementsegu müüri ladumiseks ja vuukimiseks vastavalt standardile EN 998-2.

<b>Kasutuskohad:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Välis- ja sisetöödeks</li></ul>
<b>Rakendused:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Müürisegu paekivide, graniitkivide, keraamiliste telliste ning poorsete müürimaterjalide ladumiseks.</li><li>Sobilik müüride vuukimiseks ja vuukide taastamiseks.</li></ul>
<b>Omadused:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Kõrge mehaanilise ja ilmastikukindlusega.</li><li>Veeauru läbilaskev.</li><li>Tellimisel toodetav 3 erineva värvusega: helehall, valge, helebeež.</li></ul>
<b>Koostisained:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Portlandtsement.</li><li>Hüdraatlubi.</li><li>Inertsed täiteained, kvartsliv.</li><li>Tehnoloogilised lisandid.</li></ul>

<b>Tehnilised andmed:</b>	Vee kulu	3,7-4,3 l/25 kg
	Valmimisaeg vee lisamisest:	u. 3 minutit
	Kuivsegu puistetihedus:	1,7 kg/dm <sup>3</sup>
	Kasutusaeg vee lisamisest:	u. 2 tundi
	Töötemperatuur:	+5°C kuni +30°C
	Survetugevus 28 päeva möödudes:	≥ 7,5 N/mm <sup>2</sup>
	Paindetugevus 28 päeva möödudes:	1,5 N/mm <sup>2</sup>
	Nakketugevus 28 päeva möödudes	≥ 0,15 N/mm <sup>2</sup>
	Veeauru läbilaskvustegur, μ	15/35
	Soojuseriituvus, λ	0,67 (P=50%), 0,76 (P=90%) W/(m·K)
	Külmakindlusklass	F <sub>35</sub>
	Tuletundlikkus	A1 (mittepõlev)
	Maksimaalne terasuurus	4 mm
	Värvus	Helehall

**Aluspinna ettevalmistamine:**

- Vundament, tellised või kivid peavad olema puhtad, kuivad, jääning lumevabad.

**Töö käik:**

- Kuivsegu segada puhta külma veega ühtlaseks tükivabaks massiks kasutades käsimiksrüt või segistit, segamisaeg 3 min. Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada!
- Segu kanda müürimaterjalile kellu abil. Vuukimine toimub ladumistööde käigus. Peale seguga nakkumist müürimaterjali mitte liigutada!
- Vuukide parandustöödeks puhastada olemasolevad vuugid mustusest, mullast, savitäitest, lahtisest mördist. Segu kanda vuukidesse vuugikellu abil. Vuuke on võimalik modelleerida kõigi traditsiooniliste abivahenditega. Peale vähest mördi tardumist pesta vuugid švammi abil.



**SAKRET KZM-A**

**Suureteraline looduskivide müürisegu**

21.11.17.

---

<b>Täiendav info toote kasutamise kohta:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mõrdi pealekandmisel võib õhu- ja aluspinna töötemperatuur olla +5 ...+25°C, suhteline õhuniiskus soovitatavalt mitte üle 80%.</li><li>• Äsja töödeldud pindu kaitsta sademete, otseste päikesekiirte ja külmumise eest.</li><li>• Tööriistad pesta peale kasutamist koheselt veega.</li><li>• Tootes on kasutatud looduslikke täiteained ning ei ole pigmenteeritud, seetõttu võivad toote erinevate partiide värvused üksteisest erineda. Ühtlase ma vuugi värvuse saavutamiseks kogu vuugitaval või laotaval pinnal on soovitatav kasutada ühe partii kuivsegu või segada mitme partii segud omavahel kokku. Vuugi värvitsoon võib pärast mõrdi täielikku kuivamist erineda ka müürikivide erineva veeimavuse või segusse lisatava vee ja selle hulga tõttu.</li></ul>
<b>Pakend:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 25 kg paberkotid, alusel 48 tk, 1 t big-bag</li></ul>
<b>Säilitamine:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Säilitada kuivas suletud originaalpakendis.</li><li>• Optimaalseim säilitustemperatuur 0 ...+20°C.</li><li>• Säilivusaeg originaalpakendis 12 kuud alates tootel märgitud valmistamiskuupäevast.</li></ul>
<b>Utiliseerimine:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kivistunud või kasutuskõlbmatu toode ja paberpakend utiliseerida vastavalt seadusandlusele ja keskkonnanõuetele.</li></ul>
<b>Ohutusnõuded:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hoiduda segu silmadesse ja nahale sattumise eest.</li><li>• Kontakti tekkides loputada silmad jooksva vee all ning vajadusel pöörduda arsti poole.</li><li>• Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskaardiga.</li></ul>
<b>Täiendav informatsioon:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kaitsta toodet kivistumisaast otsese päikesekiirte, tõmbetuule, külmise ja liiga kõrge õhutemperatuuri eest.</li><li>• Toote tehnilised näitajad kehtivad +23±2°C õhutemperatuuri ja 50±5% suhtelise õhuniiskuse korral.</li><li>• Toodetud Eestis. Tootja Sakret OÜ, Mäo küla, Paide vald 72751, Järvamaa, tel: 666 7230, <a href="http://www.sakret.ee">www.sakret.ee</a>, <a href="mailto:info@sakret.ee">info@sakret.ee</a></li></ul>

Toote tehnilise kirjelduses välja toodud andmed ja juhendid kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui antud toote kohta pole tootja tootelehe väljaandmisest hilisemal ajal avalikustanud kirjeldusest erinevaid või täiendavaid allkirjastatud tehnilisi andmeid või dokumente. Tootja ei vastuta toote vale või mittesihotstarbeliise kasutamise eest. Toodet või selle kasutamist puudutavate küsimuste tekke korral palume ühendust võtta edasimüüja või tootjaga. Toote ohutut käitlemist puudutav informatsioon on esitatud tooteohutuskaardis, deklareeritavad toote parameetrid on esitatud toote toimivusdeklaratsioonis.