



SAKRET BOS - Isetasanduv põrandasegu

02.01.2025

Isetasanduv kiirkivistuv põrandasegu survetugevusega C20 vastavalt standardile EN 13813.

Kasutusala:

- Betoonpõrandate peentasandamiseks enne kattematerjalide paigaldamist
- Sisetöödeks
- Põrandate tasandamiseks enne katmist keraamiliste plaatide, erinevate hüdroisolatsioonivõõpade, PVC-katete, puit-, laminaat- ja vinüülparketiga, vaipadega.
- Sobilik käimiskoormusega põrandatele.
- Sobilik köetavatele põrandatele.
- Paigaldatav käsitsi ja pumbaga.

Omadused:

- Nakkub hästi aluspinnaga
- Hea valguvusega
- Kiiresti kuivav ja kivistuv
- Mahupüsiv
- NB! Ei sobi EPO-ja polüuretaanmassiga kaetavate põrandate alustasanduseks

Koostisained:

- Hüdraulilised sideained (tsement)
- Inertsed täiteained
- Tehnoloogilised lisandid

Tehnilised andmed:

Kuivsegule lisatava vee kogus:	25 kg	5,80-6,0 l
Segu valmimisaeg vee lisamisest:	ca 3 min	
Töötlemisaeg:	ca 20 min	
Kihi paksusele:	3-30 mm	
Aluspinna ja õhu töötemperatuur:	+5°C kuni +25°C	
Survetugevus 28 päeva möödudes:	≥ 20 N/mm ²	
Paindetugevus 28 päeva möödudes:	≥ 5 N/mm ²	
Maksimaalne täiteaine suurus:	≤ 0,6 mm	
Kõndimiskuiv:	2-4 tunni pärast	
Plaaditav keraamiliste plaatidega:	ca 24 h pärast	
Võib paigaldada hüdroisolatsiooni, PVC- ja parkettkatteid:	Min. 5 ööpäeva pärast tingimusel, et seguga kaetud aluspinna niiskussisaldus vastab katte paigaldamise nõuetele	
25 kg kuivsegus saab:	ca 15,9 l mörtil	
Tuletundlikkusklass:	A1 (mittepõlev)	

Aluspinna ettevalmistamine:

- Aluspind peab olema tugev, stabiilne, liikuvate pragudeta, puhastatud mustusest ja õlijääkidest, samuti värvist ja muudest nakkumist vähendavatest materjalidest.
- Väga siledad pinnad karestada.
- Betoonist aluspind kruntida nakkekrundiga Sakret UG lahjendades seda veega suhtes 1:2.
- Poorsemaid, suure imavusega pindu kruntida kaks korda!
- Aluspinnaga nakkuvuse kahtluse korral eelnevalt katsetada tasandusvalu väikesel alal.



SAKRET BOS - Isetasanduv põrandasegu

02.01.2025

Töö käik :	<ul style="list-style-type: none">• Kuivsegu puistata puhtasse külma veega täidetud anumasse. Segamiseks kasutada käsimikserit kiirusega 600 pööret minutis ning segada ühtlaseks tükivabaks mördiks.• Lasta mördil valmida ca 3 min ning korrata segamist.• Segumass valada põrandale ja aidata tasandumisele kaasa põrandasegukelluga (metallist või kummist). Enne segumassi tarduma hakkamist rullida see läbi ogarulliga, selliselt pääseb liigne õhk segust välja ning pinnale ei teki õhumullikraatreid.• Valutööde ajal tuleb sulgeda ukсед ja aknad, et ruumis ei tekiks tõmbetuult.
Täiendavad paigaldusjuhised:	<ul style="list-style-type: none">• Seinte ja postide liitekohtades on soovitatav kasutada kompensatsioonilinti, kui kihi paksus seda võimaldab.• Aluspõranda deformatsioonivuukide olemasolu korral ei tohi neid seguga katta.• Üle 36 m² suuruse põrandapinna valamisel tuleb segusse lõigata deformatsioonivuugid kuni aluspõrandani. Vuugid tuleb lõigata võimalikult varakult- nii pea, kui saab astuda tasandatud pinnale.• Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada!• Põrandaküttega pindade tasandamise korral lülitada küte välja vähemalt 5 päeva enne valutöid. Kütte võib sisse lülitada 28 päeva möödumisel valutöödest.• Hüdroisolatsioonivõõbaga katmisel juhendada hüdroisolatsiooni tootja lubatavast maksimumalusest lubatavast kivilinenud tasandussegu niiskusesisaldusest.• Seguga ei või tasandada kipsist või anhüdriidist aluspõrandaid.
Kulu:	<ul style="list-style-type: none">• Umbes 17 kg/m² kuivsegu 10 mm kihi paksuse korral.
Pakend:	<ul style="list-style-type: none">• 25 kg paberkotid, alusel 48 tk
Säilitamine:	<ul style="list-style-type: none">• Säilitada kuivas suletud originaalpakendis.• Optimaalseim säilitustemperatuur 0 ...+20°C.• Säilivusaeg originaalpakendis 6 kuud alates tootel märgitud valmistamiskuupäevast.
Utiliseerimine :	<ul style="list-style-type: none">• Kivistunud mass või kuivsegu utiliseerida kui mineraalne ehitusmaterjal vastavalt riigi seadusandlusele.• Pakend utiliseerida kui mitmekihiline paber PE vahekihiga vastavalt riigi seadusandlusele.
Ohutusala info:	<ul style="list-style-type: none">• Hoiduda segu silmadesse ja nahale sattumise eest. Sisaldab tsementi!• Kontakti tekkides loputada silmad jooksva vee all ning vajadusel pöörduda arsti poole.• Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskaardiga. Tooteohutusmärgid on ära toodud paberkotil.
Täiendav info:	<ul style="list-style-type: none">• Kivistumisfaasis kaitsta plaaditud pinda otsese päikesepaiste, tõmbetuule, külmumise ja liiga kõrge (> +25°C) õhutemperatuuri eest.• Tehnilised andmed kehtivad toote kasutamisel õhutemperatuuri +23±2°C ja suhtelise õhuniiskuse 50±5% korral• Tootja on märgitud koti külje pärast tootmiskuupäeva järgnevalt: EST - OÜ SAKRET; LV - SIA SAKRET; LT - UAB SAKRET LT. Lisainfo info@sakret.ee .

Toote tehniline kirjeldus



Värvus	Pakend	Kogus alusel	EAN-kood.
Hall	25 kg	48 tk	4751006567955

Toote tehnilise kirjelduses välja toodud andmed ja juhendid kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui toote kohta pole tootja tootelehe väljaandmisest hilisemal ajal avalikustanud kirjeldusest erinevaid või täiendavaid allkirjastatud tehnilisi andmeid või dokumente. Tootja ei vastuta toote vale või mittesihtotstarbeliise kasutamise eest. Toode või selle kasutamist puudutavate küsimuste tekke korral palume ühendust võtta edasimüüja või tootjaga. Toote ohutut käitlemist puudutav informatsioon on esitatud tooteohutuskaardis, deklareeritavad toote parameetrid on esitatud toote toimivusdeklaratsioonis.