



SAKRET BE KUIVBETON/PÕRANDABETON

Uuendatud
10.12.24.

Jämedateraline kuivbetoon klassiga C25 üldvalutöödeks ja põrandate rajamiseks.

Kasutuskohad:	Välistingimustes, sisetingsimustes
Rakendused:	- Valutööde, monoliitvalu ja raudbetootööde jaoks (EN 206) - Põrandate valamiseks (EN 13813) - Ujuvpõrandate valamiseks (EN 13813) - Sobilik köetavate põrandate valamiseks
Omadused:	- Veekindel - Hüdrauliliselt kivistuv - Vananemiskindel - Külmakindel - Kergelt töödeldav - Töödeldav käsitsi ja betoonipumbaga
Koostisained:	- Portlandtsement - Kruus - Liiv - Plastifitseerivad lisandid - Spetsiaalsed töötlemist ja ilmastikukindlust parendavad lisandid

Tehnilised andmed:	<table> <tr> <td>Värvus</td><td>Tsemendihall</td></tr> <tr> <td>Maksimaalne terasuurus</td><td>8 mm</td></tr> <tr> <td>Minimaalne kihipaksus põrandate valamisel sarrustatuna</td><td>40 mm</td></tr> <tr> <td>Minimaalne kihipaksus põrandate tasandamisel</td><td>25 mm</td></tr> <tr> <td>Kulu 10 mm paksuse kihi korral</td><td>22 kg/m²</td></tr> <tr> <td>Lisatav veekogus 25 kg kohta</td><td>2,7-3,2 l</td></tr> <tr> <td>Kasutusaeg vee lisamisest</td><td>u. 1 tund</td></tr> <tr> <td>Käidav</td><td>24 tunni möödudes (kivinemistemperatuuri +23°C korral)</td></tr> <tr> <td>Kaetav SAKRETi hüdroisolatsiooniga</td><td>Max RH 90%</td></tr> <tr> <td>Täielikult koormatav</td><td>28 päeva möödudes</td></tr> <tr> <td>Survetugevusklass</td><td>C25</td></tr> <tr> <td>Paindetugevusklass</td><td>F3</td></tr> <tr> <td>Õhu- ja aluspinna temperatuur paigaldamise ajal</td><td>+5 ...+25°C</td></tr> <tr> <td>Tuletundlikkus</td><td>A1 (mittepõlev)</td></tr> </table>	Värvus	Tsemendihall	Maksimaalne terasuurus	8 mm	Minimaalne kihipaksus põrandate valamisel sarrustatuna	40 mm	Minimaalne kihipaksus põrandate tasandamisel	25 mm	Kulu 10 mm paksuse kihi korral	22 kg/m ²	Lisatav veekogus 25 kg kohta	2,7-3,2 l	Kasutusaeg vee lisamisest	u. 1 tund	Käidav	24 tunni möödudes (kivinemistemperatuuri +23°C korral)	Kaetav SAKRETi hüdroisolatsiooniga	Max RH 90%	Täielikult koormatav	28 päeva möödudes	Survetugevusklass	C25	Paindetugevusklass	F3	Õhu- ja aluspinna temperatuur paigaldamise ajal	+5 ...+25°C	Tuletundlikkus	A1 (mittepõlev)
Värvus	Tsemendihall																												
Maksimaalne terasuurus	8 mm																												
Minimaalne kihipaksus põrandate valamisel sarrustatuna	40 mm																												
Minimaalne kihipaksus põrandate tasandamisel	25 mm																												
Kulu 10 mm paksuse kihi korral	22 kg/m ²																												
Lisatav veekogus 25 kg kohta	2,7-3,2 l																												
Kasutusaeg vee lisamisest	u. 1 tund																												
Käidav	24 tunni möödudes (kivinemistemperatuuri +23°C korral)																												
Kaetav SAKRETi hüdroisolatsiooniga	Max RH 90%																												
Täielikult koormatav	28 päeva möödudes																												
Survetugevusklass	C25																												
Paindetugevusklass	F3																												
Õhu- ja aluspinna temperatuur paigaldamise ajal	+5 ...+25°C																												
Tuletundlikkus	A1 (mittepõlev)																												



SAKRET BE KUIVBETON/PÖRANDABETON

Uuendatud
10.12.24.

Aluspinna ettevalmistamine:	- Aluspind peab olema stabiilne, tugev, liikuvate pragudeta. - Puhastada pind pudedatest pindmistest kihtidest, tolmust, õlist, värvijääkidest jms. - Eriti tihedad ja/või siledad pinnad töödelda üle abrasiiviga. - Mineraalsed aluspinnad enne pörandavalu kruntida krundiga Sakret UG (lahjendada veega 1:3). - Monoliitvalu korral kasutada ainult mitteimavaid või väheimavaid raketisi, töödelda eelnevalt raketiseõliga. - Raudbetoonkonstruktsioonides tagada metalldetailidele küllaldane kaitsekiht. - Suurte konstruktsioonide pindadel järgida deformatsioonivuukide intervalli.
Töö käik:	- Kuivsegu segada puhtas nõus või segumikseris jaheda puhta veega tükivabaks massiks. - Käsitsi segamisel kasutada käsimikserit kiirusega 600 pööret minutis kuni homogeense mördi tekkimiseni. - Monoliitvalu puhul paigaldada betoon ühtlaselt raketisse ning tihendada, tasandada ja siluda. - Ehitise deformatsioonivuuke ei tohi betooniga katta. - Pörandate valamisel kasutada armatuurvõrku. - Kaitsta värskelt valatud pindu otsese päikesepeaiste, sademete, külmumise ja tugeva tuule eest, soovitatav on järelniisutus. - Pörandate valamiseks on vähim soovituslik kihipaksus 40 mm (ujuvpörandate korral min. 50 mm). Tugevate ja stabiilsete pindade tasandamiseks võib kihipaksus olla min. 25 mm.
Täiendav info toote kasutamise kohta:	- Betoonitööde ajal võib õhu- ja aluspinna töötemperatuur olla +5 ...+25°C. - Äsja valatud pinda kaitsta sademete, otseste päikeseekiirte ja külmumise eest. - Tehnilised andmed kehtivad temperatuuril +23±2°C ja suhtelisel õhuniiskusel 50±5%. Madalamad õhutemperatuurid ja kõrgem õhuniiskus pikendavad tardumisaega. - Betoneeritud pindu võib värvida alles pärast täielikku kivistumist (28 ööpäeva möödudes). - Tööriistad pesta koheselt peale kasutamist veega.
Pakend:	Paberkotid 25 kg, alusel 48 tk, 1 t big-bag
Säilitamine:	- Säilitada kuivas suletud originaalpakendis - Optimaalseim säilitustemperatuur +5 ...+20°C - Säilivusaeg originaalpakendis 12 kuud alates tootel märgitud valmistamiskuupäevast
Utiliseerimine:	Kivistunud või kasutuskõlbmatu toode ja pakend utiliseerida vastavalt seadusandlusele ja keskkonnanõuetele
Ohutusnõuded:	- Hoiduda segu silmadesse sattumise eest - Toode on leeliseline - Kontakti tekkides loputada silmad jooksva vee all ning vajadusel pöörduda arsti poole - Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskaardiga
Täiendav informatsioon:	Tootja: Sakret OÜ, Mäo küla, Paide linn 72751, Järvamaa, tel: 5818 8565, www.sakret.ee, info@sakret.ee

TOOTE TEHNILINE KIRJELDUS



Toote tehnilise kirjelduses välja toodud andmed kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui antud toote kohta pole tootja hiljem avalikustanud kirjeldusest erinevaid või täiendavaid tehnilisi andmeid või dokumente. Tootja ei vastuta toote vale või mittesihotstarbeliise kasutamise eest. Toodet või selle kasutamist puudutavate küsimuste tekke korral palume ühendust võtta edasimüüja või tootjaga. Toote ohutut käitlemist puudutav informatsioon on esitatud tooteohutuskaardis, deklareeritavad toote parameetrid on esitatud toote toimivusdeklaratsioonis.