



SAKRET GP TASANDUSKROHV

04.02.24.

Lubja ja tsemendi sideainel polümeerlisandiga kuivsegu mineraalsete pindade tasandamiseks paksukihilise krohvina. Vastab standardile EN-998-1, GP (üldotstarbeline krohvimört).

Kasutuskohad:

- Sisetingimustes, välistingimustes.
- Seintele, lagedele, postidele, soklitele

Rakendused:

- Mineraalsete pindade nagu betoonplokid, erinevad tellised, looduskivid, keramsiit- ja poorbetoonplokid, betoonpaneelid, tsementkrohviga krohvitud pindade tasandamiseks ja täitekrohvimiseks. Ei sobi kipskrohvide ülekrohvimiseks.
- Kasutatav välisseinte krohvimiseks, niiskete ja kuivade siseruumide seinte tasandamiseks enne pahteldamist, dekoratiivkrohviga katmist, värvimist, hüdroisolatsioonivööpade peale kandmist või plaatimist. Sobilik ka kõrge niiskuskooormusega siseruumide seintele nagu basseinid ja keldrid.
- Sobilik kasutamiseks koos klaaskiud-armeerimisvõrguga (võrgusilma suurus min. 4x4 mm) või tsingitud ja roostevabast traadist krohvivõrguga.
- Sobilik krohvimata või eelnevalt tsement- ja lubitsementkrohviga krohvitud fassaadide krohvimiseks.
- Viimistletav sise- ja fassaadivärvidega, tsement-, lubitsement- ja polümeer-sete pahtlitega ning dekoratiivkrohvidega.

Omadused:

- Elastne.
- Hea veeauru läbilaskvusega.
- Pumbatav.
- Niiskus- ja külmakindel.
- Väga hea töödeldavusega, plastne.

Koostisained:

- Portlandtsement
- Hüdraatlubi
- Polümeerid
- Mikrokiud
- Fraktsioneeritud liiv
- Inertsed täiteained, töötlemist parandavad lisandid



SAKRET GP TASANDUSKROHV

04.02.24.

Tehnilised andmed:	Olek	Hall pulber
	Maksimaalne terasuurus	1 mm
	Korruga pinnale kantava ühe kihi paksus laustasandamiseks	5-30 mm
	Kihipaksus aukude ja süvendite täitmiseks	Kuni 50 mm
	Kuivsegu tihedus	1,8 kg/dm ³
	Mördi tihedus	1,6 kg/dm ³
	Lisatav veekogus 25 kg kohta	4,6 – 4,9 l
	Kasutusaeg vee lisamisest	u. 2 tundi
	Krohviklass vastavalt standardile EVS-EN 998-1	CS III
	Õhu- ja aluspinna temperatuur töötlemise ajal	+5 ...+25°C
	Tuletundlikkus	A1 (mittepõlev)

Aluspinna ettevalmistamine:

- Aluspind peab olema tugev, kandev, õli-, tolmu ja mustusevaba.
- Aluspinnalt eemaldada lahtine ja irduv värv, pudenev krohv,
- Pehmed, kõrge lubjasisaldusega krohvkatted ja polümeerpahtlitega viimistletud pinnad ei ole sobilikud kandvad aluspinnad.
- Kui aluspind on värvitud lubivärviga, tuleb värv seinast eemaldada.
- Muude seinavärvidega varem värvitud pinnad tuleb lihvimisega matistada, parima haardumise saavutamiseks pindadele annab aluspinna tugevdamine.
- Ettevalmistatud pinnad krundida aluspinnale sobiliku Sakreti krundiga.
- Tsinkplekist või plastist krohvimahtlajad võib paigaldada seintele kiirkivineva remondiseguga Sakret RS.

Töö käik:

- Kuivsegu segada puhta jaheda veega. Segamiseks kasutada käsimeksurit kiirusega 600 pööret minutis, segada kuni homogeense, tükivaba mördi tekkimiseni.
- Mört kanda pinnale hammaskellu, krohvikellu, krohviliibi või krohvipumba abil ning tasandada liibi või terasest silumislaba abil soovitud paksuseni. Krohvipumbaga pinnale kandmise korral on mört reeglina vedelama konsistentsiga.
- Mitmekihilise pinnalekandmise korral kanda pinnale esmalt kuni 5 mm nakekiht, jätta silumata või piisava tarmumise järgselt kraasida/karestada, et kihtide vahel tekiks ühtlane nakkepind. Täitekiht kanda pinnale 24 h möödumisel ja tasanda krohviliibi abil sirgeks. Tasanduskiht kanda pinnale täitekihiga samal meetodil.
- Fassaadide, ebatasaste, segamaterjalist ja poorbetoonplokkidest seinte tasandamiseks on soovitatav krohvitava pinna sarrustamiseks kasutada klaaskiud- armeerimisvõrku (silma mõõduga alates 4x4 mm). Armeerimisvõrgu kasutamise vajalikkus sõltub müüri, seinakonstruktsiooni ja selle materjali omadustest.
- Krohv on viimistletav erinevate lubja, tsemendi või polümeerse sideainega pahtlite ja viimistluskrohvidega.



SAKRET GP TASANDUSKROHV

04.02.24.

Täiendav info toote kasutamise kohta:

- Mördi pealekandmisel võib õhu- ja aluspinna töötemperatuur olla +5 ...+25°C, suhteline õhuniiskus soovitatavalt mitte üle 90% RH.
- Äsja krohvitud pindu kaitsta sademete, otseste päikesekiirte ja külmumise eest. Värskest krohvitud pindu kaitsta liiga kiire vee väljakuivamise eest.
- Kuuma ilma ajal on soovitatav krohvkatte järelniisutamine.
- Krohvitud pindu ei ole soovitatav värvida varem, kui 1 nädala möödumisel krohvimistöödest, dekoratiivkrohviga võib krohvitud pindu katta vähemalt 48 h möödumisel krohvimisest. Tehnilised andmed ja järeltöötlemiseks sobilikud ajad kehtivad +23±2°C õhutemperatuuri ja 50±5% suhtelise õhuniiskuse korral. Madalamad temperatuurid ja kõrgem õhuniiskus pikendavad ooteaegu. Kivistumisaastis kaitsta toodet otseste päikesepaiste, tõmbetuule, külmumise ja liiga kõrge õhutemperatuuri (> +30°C) eest.
- Tööriistad pesta koheselt peale kasutamist veega.
- Krohvikihhi ülekrohvimisel tuleb arvestada asjaoluga, et kasutatav krohv ei tohi olla tugevam, kui alumisse kihti jääv krohv.

Pakend:

- Paberkotid 25 kg, alusel 48 tk

Säilitamine:

- Säilitada kuivas ruumis suletud originaalpakendis puitalusel.
- Optimaalseim säilitustemperatuur 0 ...+25°C.
- Säilivusaeg originaalpakendis 12 kuud alates tootel märgitud valmistamiskuupäevast.

Utiliseerimine:

- Kivistunud või kasutuskõlbmatu toode ja paberpakend utiliseerida vastavalt seadusandlusele ja keskkonnanõuetele.

Ohutusnõuded:

- Hoiduda segu silmadesse ja nahale sattumise eest.
- Kontakti tekkides loputada silmad jooksva vee all ning vajadusel pöörduda arsti poole. Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskardiga.

Täiendav informatsioon:

- Toodetud Eestis. Tootja Sakret OÜ, Mäo küla, Paide linn 72751, Järvamaa, www.sakret.ee, info@sakret.ee

Tehnilise andmelehe teave põhineb meie hetketeadmistel ning uusimatel pealekandmise tehnoloogiatel. Need andmed on siiski vaid mittesiduvad soovitused, kuna olenevalt tegelikest pinnatingimustest võib sobida teistsugune pealekandmise tehnika, mille saab kindlaks määrata ainult konkreetsel objektil. Võtke kindlasti arvesse objekti eritingimusi. Ülaltoodud teabe põhjal ei saa tuletada seaduslikke kohustusi.

Kuna pinnamaterjalid on erinevad ning me ei saa mõjutada töötingimusi, soovime kõigil juhtudel alati ise piisavalt katsetada, et kindlaks teha, kas meie tooted sobivad kavandatud otstarbeks ja pealekandmisviisiks.

Selle tehnilise andmelehe avaldamisega kaotavad kehtivuse kõik eelmised versioonid.