



SAKRET RM-F TALVINE JOOTEBETOON

10.12.25.

Mittekahanev kiirkivinev armeerimiskiududega jootebetoon. Vastab standardile EN 1504-3:2006, tugevusklass R4.

Kasutuskohad:	Välitingimustes, sisetingimustes, horisontaalsetele pindadele
Rakendused:	- Külmumisvastase lisandiga kuivsegu, sobilik kasutamiseks temperatuuriga -10°C kuni +15°C - Betoonest ja raudbetoonist konstruktsioonide remontimiseks ja järelvalutöödeks. - Seadmete ankrute monoliitseks paigaldamiseks. - Betoelementide, postvundamentide monolitiseerimiseks. - Betoonkonstruktsioonide ja elementide täitevaluks. - Horisontaalsete pindade remonttasanduseks (nt. trepiastmed, terrassid), kui aluspinnale on esitatud kõrgendatud tugevuse nõudmised. - Tasandus- ja järelvaluks kihipaksusega 5-50 mm.
Omadused:	- Kiirkivinev - Hea valguvusega - Kõrge tihedusega - Kõrge survetugevusega - Vähese algpaisumisega - Pumbatav
Koostisained:	- Portlandtsement, eritsement - Inertsed täiteained - Tehnoloogilised lisandid - Armeerimiskiud

Tehnilised andmed:	Lisatav veekogus 25 kg kuivsegu	2,65 l
	Kasutusaeg vee lisamisest:	u. 30 min
	Töötemperatuur:	-10°C kuni +15°C
	Survetugevus 24 h möödudes:	≥15 MPa
	Survetugevus 7 ööpäeva möödudes:	≥30 MPa
	Survetugevus 28 ööpäeva möödudes:	≥50 MPa
	Paindetugevus 28 ööpäeva möödudes:	≥7 MPa
	Nakketugevus:	≥2,0 MPa
	Vastupidavus karboniseerumisele:	vastupidav
	Maksimaalne terasuurus:	2,5 mm
	Tuleohutusklass:	A1 (mittepõlev)
	25 kg kuivsegust saab valmismörti:	u. 13 l

Aluspinna ettevalmistamine:

- Aluspinna peab olema tugev, liikuvate pragude, puhastatud mustusest ja õliääride, samuti värvist ja muudest nakkumist vähendavatest materjalidest. Vältida jäänud pinnale kandmist.
- Väga tihedad või siledad pinnad tuleb nakke soodustamise eesmärgil karestada.
- Tsingitud terasest ankrud peavad olema passiveeritud, et kokkupuutel mõrdiga ei tekiks naket vähendavat vesinikühendit.



SAKRET RM-F TALVINE JOOTEBETOON

10.12.25.

Töö käik:	- Kuivsegu segada puhta leige või sooja (+8 kuni +30 °C) veega 3 min jooksul homogeenseks massiks kasutades segu käsimikserit või betoonimikserit. - Pärast mördi valmimist valada see ettevalmistatud pinnale või raketisse. Mördi kasutusaeg on 30 min, mille jooksul toimib normaalne valgustus. - Voolavust saab soodustada tihendamise või vibreerimisega. - Normaalkogusega veega segatud mördi pinnalekantava kihi paksus tasandamise korral on 5-50 mm, väiksema veekogusega segatud mörti saab tihedama konsistentsi tõttu pinnale kanda kuni 100 mm paksuse kihina. - Ankrute, postide monolitiseerimiseks ja täitevalu korral ei ole kihipaksusele piiranguid.
Täiendav info toote kasutamise kohta:	- Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada! - Betoonitööde läbiviimiseks optimaalne õhu- ja aluspinna töötemperatuur talvistes tingimustes on kuni -10°C. Tootele ei ole soovitatav täiendavalt lisada vee külmumistemperatuuri alandavaid lisandeid. - Äsja valatud pinda kaitsta sademete, otseste päikesekiirte ja külmumise eest - Betoneeritud pindu võib värvida ainult plusskraadidega. - Tehnilised andmed kehtivad temperatuuril +23±2°C ja suhtelisel õhuniiskusel 50±5%. Madalamad õhutemperatuurid ja kõrgem õhuniiskus pikendavad tardumisaega. - Miinustemperatuuridega kasvab kivineva toote survetugevus ≥6 MPa kahe ööpäeva möödumisel valutöödest.
Pakend:	- Paberkotid 25 kg, alusel 48 tk 1 t big-bag
Säilitamine:	- Säilitada kuivas suletud originaalpakendis. Katkine või rebenenud pakend sulgeda koheselt. - Optimaalseim säilitustemperatuur +5 ...+20°C. - Säilivusaeg originaalpakendis 9 kuud alates tootel märgitud valmistamiskuupäevast.
Utiliseerimine:	Kivistunud või kasutuskõlbmatu toode ja pakend utiliseerida vastavalt seadusandlusele ja keskkonnanõuetele.
Ohutusnõuded:	- Hoiduda segu silmadesse sattumise eest - Toode on leeliseline - Kontakti tekkides loputada silmad jooksva vee all ning vajadusel pöörduda arsti poole - Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskaardiga
Täiendav informatsioon:	Tootja: Sakret OÜ, Mäo küla, Paide linn 72751, Järvamaa, tel: 666 7230, www.sakret.ee, info@sakret.ee

Toote tehnilise kirjelduses toodud andmed kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui antud toote kohta pole tootja avalikustanud tootekirjeldusest hilisemal ajal erinevaid või täiendavaid allkirjastatud tehnilisi andmeid või dokumente. Tootja ei vastuta toote vale või mittesihotstarbelise kasutamise eest. Toode või selle kasutamist puudutavate küsimuste tekke korral palume ühendust võtta edasimüüja või tootjaga. Toote ohutut käitlemist puudutav informatsioon on esitatud tooteohutuskaardis, deklareeritavad toote parameetrid on esitatud toote toimivusdeklaratsioonis.