



SAKRET OAD PRIMER HÜDROISOLATSIOONI ALUSKRUNT

10.01.26.

Hüdroisolatsioonivõõba SAKRET OAD ELASTIC aluskrunt hüdroisolatsiooni nakke parandamiseks ja aluspinna imavuse ühtlustamiseks. Toode on hüdroisolatsioonisüsteemi SAKRET HYDROFLEX (ETA-24/0601) komponent.

Kasutuskohad:

- Sisetingimustes
- Seintele ja põrandatele

Rakendused:

- Vannitubade, duširuumide, pesuruumide ja köökide hüdroisolatsioonitöödeks.
- Kasutatav mineraalsetel pindadel nagu betoon, tsementtasandussegud ja -krohvid, kipsplaadid enne hüdroisolatsioonivõõba OAD ELASTIC pinnalekandmist.
- Kasutatav aluspinna ja hüdroisolatsiooni vahelise nakke parandamiseks ja veeimavuse ühtlustamiseks.
- Krunt on kasutatav ka nakke parendamiseks enne plaatimistööd mineraalsetele pindadele.

Omadused:

- Lahustivaba
- Kasutusvalmis
- Veepõhine
- Veeaure läbilaskev
- Kiiresti kuivav
- Piimjasvalge, kuivades värvusetu ja täismatt
- Väheste lõhnaga

Koostisained:

- Lateks
- Vesi
- Pealekandmist soodustavad lisandid
- Pigment

Tehnilised andmed:

Värvus	Valge
pH tase	8-9
Tihedus	Ca 1,0 kg/l
Kulu	150-200 ml/m ²
Kuivamisaeg	30 min kuni 2 h
Õhu- ja aluspinna temperatuur pealekandmise ajal	+10 ...+25°C



SAKRET OAD PRIMER HÜDROISOLATSIOONI ALUSKRUNT

10.01.26.

Aluspinna ettevalmistamine:	• Aluspind peab olema kuiv, õli- ja mustusevaba. • Eemaldada pudenev krohv, kooruv värv, puhastada silikoonist või muudest hermeetikutest. • Betoonist ja tsementtasandussegudest aluspinna lubatav niiskustase võib olla maksimaalselt 90% RH.. • Enne kruntimistööde algust on soovitatav teostada proovikruntimine, et veenduda materjali imavuses ja nakkuvuses.
Töö käik:	• Enne kasutamist loksutada või segada läbi. • Krunt kanda pinnale pintsli või maalirulli abil märg-märjale meetodil ühes kihis. • Pintsli või maalirulliga vertikaalsete pindade kruntimiseks kanda krunti tilkumise vältimiseks suunaga alt ülesse. • Soovitatav on kanda pinnale sellises koguses nagu pind suudab imada. • Väga suure imavusega pindu võib vajadusel krunti mitu korda.
Täiendav info toote kasutamise kohta:	• Tööriistad pesta koheselt peale kasutamist veega. • Kõrge suhtelise õhuniiskuse või madalama, kui +10°C õhutemperatuuri korral soovitate krunditud pindadel enne nende katmist lasta kuivada vähemalt 12 tundi. • Kuivanud krundiga määrdunud pinnad (nt. klaas- või plastpinnad, glasuuritud plaadid) on puhastatavad veega. • Eksploataatsioonitemperatuur -5 kuni +60°C.
Pakend:	• Plastpudel 1 l, kartongkarbis 12 tk • Plastkanister 5 l, alusel 72 tk • Plastkanister 10 l, alusel 52 tk • Plastkanister 20 l, alusel 30 tk
Säilitamine:	• Säilitada külma eest kaitstuna suletud originaalpakendis. • Optimaalseim säilitustemperatuur +5 ...+25°C. • Säilivusaeg originaalpakendis 12 kuud alates tootel märgitud valmistamiskuupäevast.
Utiliseerimine:	• Kasutuskõlbmatu, realiseerimisaja ületanud toode ja plastpakend utiliseerida vastavalt seadusandlusele ja keskkonnanõuetele.
Ohutusnõuded:	• Hoiduda krundi silmadesse sattumise eest • Kontakti tekkides loputada silmad jooksva vee all ning vajadusel pöörduda arsti poole • Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskaardiga
Täiendav informatsioon:	• Toodetud Euroopa Liidus. Toote ametlik esindaja Eestis Sakret OÜ, Mäo küla, Paide linn 72751, Järvamaa, tel: 666 7230, www.sakret.ee, info@sakret.ee

Toote tehnilise kirjelduses välja toodud andmed kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui antud toote kohta pole tootja avalikustanud kirjeldusest erinevaid või täiendavaid allkirjastatud tehnilisi andmeid või dokumente. Tootja ei vastuta toote vale või mittesihotstarbeliise kasutamise eest. Toodet või selle kasutamist puudutavate küsimuste tekke korral palume ühendust võtta edasimüüja või tootjaga. Toote ohutut käitlemist puudutav informatsioon on esitatud tooteohutuskaardis, deklareeritavad toote parameetrid on esitatud toote toimivusdeklaratsioonis.