



## SAKRET OAD ELASTIC ÜHEKOMPONENTNE HÜDROISOLATSIOON

18.05.26.

1-komponentne elastne hüdroisolatsioonivõõp. Toode vastab standardile EN 14891:2012 ning on hüdroisolatsioonisüsteemi SAKRET HYDROFLEX (ETA-24/0601) komponent.

### Kasutuskohad:

- Sisetingimustes
- Põrandatele ja seintele

### Rakendused:

- Tavalise või kõrge kasutuskoormusega niiskete siseruumide nagu vannitoad, duširuumid, sauna pesuruumid, köögid jne. seinte ja põrandate niiskus- ja veekindlaks muutmiseks enne plaatimist erinevate keraamiliste, betoonist ja looduskivist viimistusplaatidega.
- Sobilik põrandaküttega pindadele.
- Ei ole sobilik kasutamiseks basseinides.
- Paigaldamiseks betoonpindadele ja kipsplaatidele, erinevatele tsementplaatidele ja tsementsegudele, samuti spetsiaalsetele tsementkattega niiskete ruumide isolatsiooniplaatidele.
- HYDROFLEX süsteemis plaaditav Sakreti plaatimissegudega FKe, FKW ja FFK.

### Omadused:

- Elastne
- Kõrge pingetaluvusega
- Kõrge leelisekindlusega
- Väga hea töödeldavusega

### Koostisained:

- Sünteetiline kautšuk
- Inertsed täitained
- Pigment

### Tehnilised andmed:

Värvus	hall
Tihedus	Ca 1,60 kg/l
Nõutav kuivanud kihi paksus põrandal ja seinal	0,5 mm
Keskmine kulu 0,5 mm kihi korral	1 kg/m <sup>2</sup>
Kuivamisaeg enne plaatimist	6 tundi
Kihtidevaheline kuivamisaeg	Ca 3 tundi
Õhu- ja aluspinna temperatuur pealekandmise ajal	+10 ...+25°C
Ekspluatatsioonitemperatuur	-5 kuni +60°C

*Tehnilised parameetrid on ära toodud toote ja süsteemi toimivusdeklaratsioonis.*

### Aluspinna ettevalmistamine:

- Aluspind peab olema kandev, kuiv, tolmu-, õli- ja mustusevaba.
- Pinnad tasandada vajadusel Sakreti põranda- või seinatasandussegudega.
- Aluspinna maksimaalne lubatav niiskussisaldus ei või ületada 90% RH.
- Kuni 500µm laiused aluspinna praod ja mörad võib sillata veetõkkemastiksiga, Veenduda, et tegemist ei oleks ehitusdünaamiliste pragudega!
- Pinnad puhastada tolmuimejaga.
- Põrandaküte tuleb välja lülitada vähemalt 2 ööpäeva enne veetõkkemastiksi pealekandmist
- Ettevalmistatud pinnad kruntida nakkekrundiga Sakret OAD Elastic Primer.



## SAKRET OAD ELASTIC ÜHEKOMPONENTNE HÜDROISOLATSIOON

18.05.26.

### Töö käik:

- Enne kasutamist segada vööp korralikult läbi.
- Vööp kanda pinnale vähemalt 2 ühtlase kihina pintli või rulli abil, järgides iga järgneva kihi pealekandmise vahelist kuivamisaega (kuni 3 h). Iga järgnev kiht kanda pinnale aluskihiga ristisuunas.
- Ruumi nurkades ja vuukides kasutatakse süsteemsel paigaldusel spetsiaalseid Sakreti nurgatugevduselemente ja -linti, läbiviikude ja trappide ümber kasutada selleks ettenähtud Sakreti mansette või trapitootja elemente. Juhul, kui nurkade ja läbiviikude tugevdamiseks kasutatakse kiudkangast riidet ja -linte või mõne muu tootja veetihedaid linte ja elemente, siis ei hõlma need Sakret Hydroflex süsteemi ja nende kasutamine peab olema eelnevalt kokku lepitud tellija ja paigaldaja vahel.
- Veetõkkemastiksiga kaetud pinnal lasta enne plaatimist kuivada vähemalt 6 tundi.

### Täiendav info toote kasutamise kohta:

- Detailne hüdroisolatsioonsüsteemi SAKRET HYDROFLEX paigaldusjuhend on saadaval kodulehel [www.sakret.ee](http://www.sakret.ee).
- Hüdroisolatsiooni pealekandmisel võib õhu- ja aluspinna temperatuur olla +10 ...+25°C. Kuivamisel ei tohi õhutemperatuur langeda alla +5°C. Madalamad temperatuurid pikendavad ja kõrgemad temperatuurid lühendavad kuivamisaega.
- Tööriistad pesta koheselt peale kasutamist veega.
- Kaitsta mastiksiga kaetud pinda otsese UV-kiirguse eest.
- Kuivanud mastiksist saab pindadelt eemaldada ainult mehaaniliselt, eemaldamise abimeetmena võib kasutada ka ehitusfööniga kuumutamist

### Säilitamine:

- Säilitada külma eest kaitstuna suletud originaalpakendis
- Optimaalseim säilitustemperatuur +10 ...+30°C
- Säilivusaeg originaalpakendis 12 kuud alates tootel märgitud valmistamiskuupäevast

### Utiliseerimine:

- Hangunud kasutuskõlbmatu toode ja plastpakend utiliseerida vastavalt seadusandlusele ja keskkonnanõuetele

### Ohutusnõuded:

- Hoiduda mastiksi silmadesse sattumise eest
- Kontakti tekkides loputada silmad jooksva vee all ning vajadusel pöörduda arsti poole
- Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskaardiga

### Täiendav informatsioon:

- Toodetud Euroopa Liidus. Toote ametlik esindaja Eestis Sakret OÜ, Mäo küla, Paide linn 72751, Järvamaa, [www.sakret.ee](http://www.sakret.ee), [info@sakret.ee](mailto:info@sakret.ee)

### Pakend:

Pakend	Kogus hulgpakendis	EAN-kood
1,5 kg	24 tk (kartongkarbis)	4751006565586
5 kg	80 tk (puitalusel)	4751006563193
10 kg	32 tk (puitalusel)	4751006562295
20 kg	16 tk (puitalusel)	4751006566224

Toote tehnilise kirjelduses avaldatud andmed kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui antud toote kohta pole tootja avalikustanud kirjeldusest erinevaid või täiendavaid allkirjastatud tehnilisi andmeid või dokumente. Hilisema kuupäevaga toote tehniline kirjeldus tühistab varasema kuupäevaga versiooni. Tootja ei vastuta toote vale või mittesihotstarbelise kasutamise eest. Toodet või selle kasutamist puudutavate küsimuste tekke korral palume ühendust võtta edasimüüja või tootjaga. Toote ohutut käitlemist puudutav informatsioon on esitatud tooteohutuskaardis, deklareeritavad toote parameetrid on esitatud toote toimivusdeklaratsioonis.

# TOOTE TEHNILINE KIRJELDUS

