



SAKRET QG

KVARTSLIIVAGA NAKKEKRUNT

28.08.26.

Veepõhine kvartslüüa sisaldav polümeerne nakkekrunt remondi- ja krohvimistöödeks.

Kasutuskohad:

- Sise- ja välitingimustes
- Seintele, soklitele, lagedele

Rakendused:

- Kasutatav mineraalsetel pindadel nagu betoon, tsement- ja lubitsement-krohvid, betoonplokid, tellised, samuti puitlaastplaatidel, tsementkiudplaatidel ja kipskartongplaatidel,
- Kasutatav aluspinna veeimavuse ühtlustamiseks, nakkuvuse ning abras-iivsuse tekitamiseks enne dekoratiivkrohvimis-, remont- ja viimistluskrohvi-mis-, plaatimis-, pahteldamistööd.
- Tagab erinevatele mineraalsetele ja polümeersetele krohvidele hea nak-kuvuse aluspinnaga ja ühtlase pinnastruktuuri krohvi peale kandmise ajal..
- Sobilik polümeerse, alküüd-, õli- ja silikaatvärviga värvitud aluspindadele (va lubivärviga värvitud) nakkesilla tegemiseks enne krohvimistööd. Maalri - tööde RYL 2012 tooteliigituse nr. 161.

Omadused:

- Lahustivaba
- Sisaldab kvartslüüa
- Kasutusvalmis
- Vees lahustuv
- Veeauru läbilaskev
- Kiiresti kuivav
- Valge, toonitav
- Praktiliselt lõhnatu

Koostisained:

- Akrülaatdispersioon
- Inertsed täiteained
- Tehnoloogilised lisandid

Tehnilised andmed:

Värvus	Valge
pH tase	9-11
Tihedus, g/cm ³	1,50±0,05
Lenduvate osakeste (VOC) sisaldus	2 g/l
Kulu sõltuvalt pealekandmise vahen-dist ja meetodist	350 kuni 600 g/m ²
Kuivamisaeg	u 3 h sõltuvalt aluspinna- ja õhutemperatuurist
Õhu- ja aluspinna temperatuur pealekandmise ajal	+5 ...+30°C



SAKRET QG

KVARTSLIIVAGA NAKKEKRUNT

28.08.26.

Aluspinna ettevalmistamine:	- Aluspind peab olema kuiv, õli- ja mustusevaba. - Eemaldada pudenev krohv, kooruv värv, puhastada silikoonist või muudest hermeetikutest. - Hallituste, vetikate või samblikega saastunud pinnad puhastada esmalt mehaaniliselt ja seejärel töödelda biotsiidse vahendiga Sakret FR. - Enne kruntimistöde algust on vanadel viimistletud pindadel soovitatav teostada proovikruntimine, et veenduda materjali imavuses ja nakkuvuses.
Töö käik:	- Enne kasutamist loksutada või segada läbi. - Krunt kanda pinnale maalirulli või pintsli abil märg-märjale meetodil. - Pintsli või maalirulliga vertikaalsete pindade kruntimiseks kanda krunti tilkumise vältimiseks suunaga alt ülesse. - Soovitatav on kanda pinnale sellises koguses nagu pind suudab imada. - Toonitud krundi puhul kasutada värvimisvõtteid, et kogu pind saaks ühtlaselt kaetud. - Krunti on võimalik lahjendada veega kuni 25% mahust.
Täiendav info toote kasutamise kohta:	- Tööriistad pesta koheselt peale kasutamist veega. - Kõrge suhtelise õhuniiskuse või madalama, kui +10°C õhutemperatuuri korral soovitate krunditud pindadel enne nende viimistlemist lasta kuivada vähemalt 12 tundi. - Kuivanud krundiga määratud pinnad (nt. klaas- või plastpinnad, glasuuri- tud plaadid) on puhastatavad veega.
Pakend:	- Plastämber 1,5 kg - Plastämber 5 kg - Plastämber 15 kg - Plastämber 25 kg
Säilitamine:	- Säilitada külma eest kaitstuna suletud originaalpakendis. - Optimaalseim säilitustemperatuur +5 ...+20°C. - Säilivusaeg originaalpakendis 12 kuud alates tootel märgitud valmistamiskuupäevast.
Utiliseerimine:	Kasutuskõlbmatu, realiseerimisaja ületanud toode ja plastpakend utiliseerida vastavalt seadusandlusele ja keskkonnanõuetele.
Ohutusnõuded:	- Hoiduda krundi silmadesse sattumise eest - Kontakti tekkides loputada silmad jooksva vee all ning vajadusel pöörduda arsti poole - Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskaardiga
Täiendav informatsioon:	Toodetud Euroopa Liidus. Toote ametlik esindaja Eestis Sakret OÜ, Mäo küla, Paide linn 72751, Järvamaa, www.sakret.ee, info@sakret.ee

Toote tehnilise kirjelduses välja toodud andmed kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui antud toote kohta pole tootja avalikustanud kirjeldusest erinevaid või täiendavaid allkirjastatud tehnilisi andmeid või dokumente. Tootja ei vastuta toote vale või mittesihotstarbeliise kasutamise eest. Toodet või selle kasutamist puudutavate küsimuste tekke korral palume ühendust võtta edasimüüja või tootjaga. Toote ohutut käitlemist puudutav informatsioon on esitatud tooteohutuskaardis, deklareeritavad toote parameetrid on esitatud toote toimivusdeklaratsioonis.