TOOTE TEHNILINE KIRJELDUS

SAKRET KZM-2 – LOODUSKIVIDE MÜÜRISEGU

02.10.25.

Lubitsementsegu müüri ladumiseks (survetugevusklass M2,5 vastavalt EN 998-2) ja vuukimiseks.

Kasutuskohad:

- Välis- ja sisetöödeks.

Rakendused:

- Müürisegu paekivide, graniitkivide, keraamiliste telliste ning poorsete müürimaterjalide ladumiseks.
- Sobilik müüride vuukimiseks ja vuukide taastamiseks.

Omadused:

- Kõrge mehaanilise ja ilmastikukindlusega.
- Veeauru läbilaskev.
- Valge värvusega.

Koostisained:

- Portlandtsement.
- Hüdraatlubi.
- Inertsed täiteained, kvartsliiv.
- Tehnoloogilised lisandid.

Tehnilised andmed:

Lisatava vee kogus	25 kg	umbes 3,8 l
Valmimisaeg segamisest	umbes 3 min	
Kasutusaeg vee lisamisest	umbes 2 h	
Õhu- ja aluspinna temperatuur töötlemise ajal	alates +5°C kuni +25°C	
25 kg kotist saab	u. 15 l mörti	
Maksimaalne tera suurus	2 mm	
Kloriidide sisaldus	< 0,01 %	
Survetugevus 28 päeva möödudes	≥ 3 N/mm^2	
Nakketugevus 28 päeva möödudes	≥ 0,15 N/mm^2	
Paindetugevus 28 päeva möödudes	≥ 1,35 N/mm^2	
Veeimavusklass	W1	
Veeauru läbilaskvustegur, μ	15/35	
Soojuserijuhtivus, λ	0,67 (P=50%), 0,76 (P=90%) W/(m·K)	
Külmakindlusklass	F_{35}	
Tuletundlikkus	A1 (mittepõlev)	

SAKRET OÜ, Mäo, Paide vald, Järvamaa 72751, EESTI.
Tel.: + 372 384 66 00 info@sakret.ee www.sakret.ee

SIA SAKRET „Ritvari", Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2121, Latvija
Tel.: + 371 678 036 50 info@sakret.lv www.sakret.lv

UAB SAKRET LT, Biochemiku 2, Kedainiai, LT-57234 Lietuva
Tel.: + 370 347 535 77 info@sakret.lt www.sakret.lt

TOOTE TEHNILINE KIRJELDUS

SAKRET KZM-2 – LOODUSKIVIDE MÜÜRISEGU

02.10.25.

Aluspinna ettevalmistamine:	• Vundament, tellised või kivid peavad olema puhtad, kuivad ja jää-ning lumevabad.
Töö käik:	• Segada kuivsegu puhta külma veega ühtlaseks tükivabaks massiks kasutades käsimiksrit või segistit, segamisaeg 3 min. Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada! • Segu kanda müürimaterjalile kellu abil. Vuukimine toimub ladumistööde käigus, parima kvaliteediga vuuk saavutatakse piisavalt tardunud seguga. Peale seguga nakkumist müürimaterjali mitte liigutada! • Vuugi parandustöödeks puhastada olemasolevad vuugid mustusest, mullast, savitäitest, lahtisest mördist. Segu kanda vuukidesse vuugikellu abil. Vuuke on võimalik modelleerida kõigi traditsiooniliste abivahenditega. Pärast vähest mördi tardumist pesta vuugid švammi abil.
Täiendav info toote kasutamise kohta:	• Mördi kasutamiseks peab õhu- ja aluspinna töötemperatuur olema +5 ...+25ºC. • Äsja laotud müüri kaitsta sademete, otseste päikesekiirte ja läbikülmumise eest. • Tootes on kasutatud looduslikke täiteained ning ei ole pigmenteeritud, seetõttu võivad toote erinevate partiide värvused üksteisest erineda. Ühtlasema vuugi värvuse saavutamiseks kogu vuugitaval või laotaval pinnal on soovitav kasutada ühe partii kuivsegu või segada mitme partii segud omavahel kokku. Vuugi värvitoon võib pärast mördi täielikku kuivamist erineda ka müürikivide erineva veeimavuse või segusse lisatava vee ja selle hulga tõttu.
Kulu:	• Umbes 17 kg kuivsegu/m² 10 mm paksuse ja 10 cm laiuse kihi korral.
Säilitamine:	• Säilitada kuivas suletud originaalpakendis. • Optimaalseim säiltustemperatuur 0 ...+20ºC. • Säilivusaeg originaalpakendis 12 kuud alates tootele märgitud valmistamiskuupäevast.
Utiliseerimine:	• Kivistunud või kasutuskõlbmatu toode ja paberpakend utiliseerida vastavalt seadusandlusele ja keskkonnanõuetele.
Ohutusnõuded:	• Hoiduda segu silmadesse ja nahale sattumise eest. • Kontakti tekkides lopudada silmad ja nahk jooksva vee all ning vajadusel pöörduda arsti poole. • Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskaardiga.
Täiendav informatsioon:	• Tootja: Sakret OÜ, Mäo küla, Paide vald 72751, Järvamaa, tel: 666 7230, www.sakret.ee, info@sakret.ee.

Pakend:

Värvus	Pakend 1	Pakend 2	EAN-kood
Valge	25 kg	48 tk alusel	
Valge	1000 kg	1 tk alusel	

Toote tehnilises kirjelduses välja toodud andmed kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui tootja pole avalikustanud kirjelduse kuupäevast hilisemal ajal erinevaid või täiendavaid tehnilisi andmeid või dokumente. Tootja ei vastuta toote vale või mittesihtotstarbeliise kasutamise eest. Toodet või selle kasutamist puudutavate küsimuste tekke korral palume ühendust võtta edasimüüja või tootjaga. Toote ohutut käitlemist puudutav informatsioon on esitatud tooteohutuskaardis, deklareeritavad toote parameetrid on esitatud toote toimivusdeklaratsioonis.

SAKRET OÜ, Mäo, Paide vald, Järvamaa 72751, EESTI.
Tel.: + 372 384 66 00 info@sakret.ee www.sakret.ee

SIA SAKRET „Ritvari", Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2121, Latvija
Tel.: + 371 678 036 50 info@sakret.lv www.sakret.lv

UAB SAKRET LT, Biochemiku 2, Kedainiai, LT-57234 Lietuva
Tel.: + 370 347 535 77 info@sakret.lt www.sakret.lt

TOOTE TEHNILINE KIRJELDUS

SAKRET OÜ, Mäo, Paide vald, Järvamaa 72751, EESTI.
Tel.: + 372 384 66 00 info@sakret.ee www.sakret.ee

SIA SAKRET „Ritvari", Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2121, Latvija
Tel.: + 371 678 036 50 info@sakret.lv www.sakret.lv

UAB SAKRET LT, Biochemiku 2, Kedainiai, LT-57234 Lietuva
Tel.: + 370 347 535 77 info@sakret.lt www.sakret.lt