

TEHNILISTE ANDMETE LOETELU



SAKRET ISELIIMUVAD ŠABLOONID

Sakret tööde teostamise tehnoloogia dekoratiivse krohvi katmiseks iseliimuvate šabloonidega – tellistest, kividest ja maakividest laotud seinä kujutavate joonistega
Iseliimuv šabloon seinale dekoratiivse joonise loomiseks, kasutades Sakreti dekoratiivseid kasutusvalmis krohve.

Eelised

- Kerge kasutada;
- 3 erinevat disaini;
- Siseruumide ja välispindade viimistlemiseks;
- Iseliimuv;
- Kividest seinä imiteeriva disaini loomiseks ja erinevatele aluspindadele;

ALUSPINNA ETTEVALMISTAMINE

Et töö iseliimuvate šabloonidega oleks võimalikult kvaliteetne, peab aluspind olema tasane, kuiv, omama piisavat kandvust, tolmu- ja rasvavaba ning vaba ka muudest taolistest nakkumist vähendavatest ainetest. Dekoratiivset viimistlust antud šabloonidega võib teostada järgmiste aluspindade puhul:

- Lubitsementkrohv (näiteks SAKRET CLP+, SAKRET MAP-MFF) / vanem kui 28 päeva, niiskus < 4%, mis on pärast kuivamist krunditud nakkekrundiga Sakret PG;
- Armeerimiskiht (sh soojusisolasioonisüsteemides, mis on kinnitatud soojusisolasiooni materjali peale) – lisades armeerimisegule Sakret BAK klaaskiust armeerimisvõrk SSA-1363 160 g/m², mis pärast kuivamist (umbes 4 – 5 päeva jooksul) on krunditud Sakret PG krundiga;
- Kipskiudplaadid, mis on paigaldatud vastavalt tootja juhistele. Kipskiudplaadid, mis on eelnevalt krunditud universaalse krunt-kontsentraadiga Sakret UG (mida on lahjendatud veega vahekorras 1 : 4), mis pärast krundi Sakret UG kuivamist (umbes 12 tunni jooksul) krunditakse nakkekrundiga Sakret PG;
- Puitlaastplaadid ja puitkiudplaadid, mis on eelnevalt krunditud universaalse krunt-kontsentraadiga Sakret UG, mis pärast krundi Sakret UG kuivamist (umbes 12 tunni jooksul) krunditakse nakkekrundiga Sakret PG;
- Värvitud pinnad (ainult sisetöödel) – vastupidavad, hea adhesiooniga, krunditud nakkekrundiga Sakret PG;
- Betooni- ja raudbetoonkonstruktsioonid – eelnevalt krunditud universaalse krunt-kontsentraadiga Sakret UG (mida on lahjendatud veega vahekorras 1 : 5), mis pärast krundi Sakret UG kuivamist (umbes 12 tunni jooksul) krunditakse nakkekrundiga Sakret PG.

Ebatasaste ja kahjustatud aluspindade tasandamiseks ja uuendamiseks kasutada Sakreti krohvisegusid CLP+, MAP-MFF, PM-SUPER või pahtleid Sakret LH (ainult sisetöödel), Sakret CC või Sakret LCC);

Betoonpindade tasandamiseks või pragude täitmiseks kasutada kiiresti kivistuvat betoonist pindade remondiseegu Sakret RS;

TEHNILISTE ANDMETE LOETELU



Enne šabloonide kleepimist soovitame nakkekrundi Sakret PG värvida sobiva tooniga kasutades selleks Sakret Color Design toonikaarte, et saavutada soovitud visuaalset ja esteetilist tulemust.

TÖÖDE TEOSTAMINE

1. Valmistada eelnevalt ette vajalik pind, eemaldada šabloonilt kaitsekiht, paigutada šabloon, liimiv külg all, täpselt aluspinnale, vajutades ja tasandades seda kummist pahtlilabida või rulliga.
2. Kui šabloone kasutatakse välistöödel, tuleb neid pärast kleepimist kaitsta nii niiskuse kui päikesekiirte otsese mõju eest, kuna niiskus ning madal või kõrge temperatuur võivad mõjutada šabloonide omadusi.
3. Et tagada šabloonide täielikku kleepumist, kleepida šabloonide servadele 40 mm kuni 100 mm laiusega kleeplint või kaitsekile.

Šabloonid kleepida vaid nendele pindadele, mis on ette nähtud dekoratiivse krohviga katmiseks!

1. Šabloonide dekoratiivseks viimistlemiseks soovitame kasutada Sakreti kasutusvalmis, massis toonitud dekoratiivseid krohvisegusid – akrüülkrohvi Sakret AP/B, silikoon-silikaatkrohvi Sakret SMS/B ja silikoonkrohvi Sakret SIP/B (tera suurus 1 mm, 1,5 mm ja 2 mm). Need kantakse šabloonile mehaaniliselt, kasutades selleks vastavaid seadmeid – värvimisagregaate või -püstoleid. Kasutades krohvi pinnale kandmiseks pihustamismeetodit, on oluline valida sobiv düüsi suurus ja agregaadid tööõhk, et tagada ühtlane kattuvus.
2. Šabloonide dekoratiivset viimistlemist võib teostada ka käsitsi, kasutades terasest hõõrutit ja kanda šabloonile ühtlase kihina Sakreti kasutusvalmis, massis toonitud dekoratiivseid krohve – akrüülkrohvi Sakret AP/B, silikoon-silikaatkrohvi Sakret SMS/B ja silikoonkrohvi Sakret SIP/B! (tera suurus 0,5 mm, 1 mm), et šablooni joonis või pind oleks täielikult kaetud. Terasest hõõrutiga tasandada pinda enne selle kuivamist. **Kandes krohvi pinnale käsitsi – krohvi mitte struktureerida!**

Enne töö alustamist soovitame teha proovikatmise või pidada nõu Sakreti spetsialistiga.

Sakreti dekoratiivse krohvi värvi valikul soovitame abiks võtta Sakret Color Design toonikaardid.

Šabloonide eemaldamisega võib algust teha pärast krohvi algset nakkumist. Eemaldada šabloonid ettevaatlikult, kahjustamata seinale kantud krohvi. Pärast šablooni eemaldamist tuleb nähtavale Teie valitud kujutis.

MÄRKUSED

Kasutada iseliimuvaid šabloone vaid üks kord! Mitte kasutada korduvalt!

Krohvi ei tohi kanda seintele, mis on avatud päikesekiirte otsesele mõjule, samuti tuleb krohvitud pinda kaitsta vihma, tugeva tuule ja liigkiire kuivamise eest, mis võivad põhjustada krohvi mehaanilist kahjustumist.

Töö teostamiseks sobiv temperatuur alates +5 °C kuni +25 °C

TEHNILISTE ANDMETE LOETELU



ŠABLOONIDE SÄILITAMINE

Hoida iseliimuvaid šabloone kuivas kohas, suletud pakendis.

Šabloone ei tohi painutada ega rullida, kuna selline tegevus võib oluliselt mõjutada šablooni kleepumisvõimet ja põhjustada kuivamist.

Sobiv temperatuur säilitamiseks alates +5 °C kuni +25 °C

Pakend

Kartongkast, milles on 50 iseliimuvat šablooni

Šabloonide mõõdud ja kaal:

Šablooni liik	Mõõdud (pikkus x laius)	Kasti kaal (50 tk)
Šabloon "Telliskivisein"	103.5 x 88 cm	5.30 kg
Šabloon "Liivakivi"	98.2 x 68.2 cm	7.50 kg
Šabloon "Maakivi"	103.5 x 89.5 cm	5.00 kg