



SAKRET FG-2 JÄMEDATERALINE VUUGITÄITESEGU

20.07.16.

Jämedateraline tsemendipõhine elastne kuivsegu looduskivist plaatide ja tänavakivide vaheliste vuukide täitmiseks.

Kasutuskohad:

- Välistingimustes, sisetingsimustes
- Põrandatele, tänavatele, seintele

Rakendused:

- Looduskivist, keraamiliste ja täismassist plaatide ja kivide vuukide täitmiseks.
- Sobilik ka lihvitud või poleeritud servadega plaatide vaheliste vuukide täitmiseks
- Korrapärase või korrapäratu laiusega vuukide täitmiseks
- Sobilik vuugilaiusele alates 6 mm-st kuni 40 mm-ni
- Kasutatav ka köetavatel põrandatel
- Sobilik plaaditud välistreppide või fassaadikivide vaheliste vuukide täitmiseks
- Ei sobi basseinidesse

Omadused:

- Elastne
- Vetthülgav
- Vee- ja külmakindel
- Mittekahanev, väga hea teäiteomadusega
- Plastne, kergesti töödeldav

Koostisained:

- Tsement vastavalt standardile EN-197
- Kaltsiumlisandid
- Nakkuvust ja töödeltavust parandavad lisaained
- Fraktsioneeritud liiv

Tehnilised andmed:

Värvus	keskmine hall
Maksimaalne terasuurus	2 mm
Vuukidele laiusega	6-40 mm
Lisatav veekogus 1 kg kohta	0,24-0,35 l
Kasutusaeg vee lisamisest	u. 2 tundi
Vuugiseguklass vastavalt standardile EN 13888	CG2 W
Paindetugevus 28 ööpäeva möödudes	5 N/mm ²
Survetugevus 28 ööpäeva möödudes	30 N/mm ²
Kuivsegu mahukaal	1 dm ³ =1,8 kg
Käidav	12 tunni möödudes
Täielikult koormatav	28 ööpäeva möödudes
Õhu- ja aluspinna temperatuur paigaldamise ajal	+5 ...+25°C
Tuletundlikkus	A1 (mittepõlev)



SAKRET FG-2 JÄMEDATERALINE VUUGITÄITESEGU

20.07.16.

Aluspinna ettevalmistamine:

- Plaatimissegu või sängitusmört peab olema piisavalt kivistunud.
- Vuugid peavad olema mustuse- ja tolmuwabast ning puhastatud plaatimissegu jääkidest.
- Põrandaküte lülitada välja vähemalt 1 ööpäev enne plaatimistöde algust, sisse võib lülitada vähemalt nädala möödumisel plaatimistöde lõpust.
- Välistingimustes vuukides lasta kuumade ilmade korral aluspinnal piisavalt maha jahtuda.
- Kivid niisutada vahetult enne vuugitäite valamist kergema järelpuhastamise jaoks veega.
- Poorsete viimistlusplaatide vuukimisel järgida plaatide tootja juhiseid.

Töö käik:

- Kuivsegu segada puhtas anumast puhta külma veega ühtlaseks massiks.
- Segamiseks on soovitatav kasutada käsimiksrõõru kiirusega 600 pöört minutis.
- Segu kanda vuukidesse valades või kummtallaga vuukimislabida abil vuukide suhtes diagonaalselt, pressides see tugevalt vuukidesse.
- Plaatidele jääv vuugisegu eemaldada.
- Lasta vuukides oleval segul tarduda vähemalt 30 min ning seejärel eemaldada üleliigne vuugisegu surveveega või puhastada plaadid niiske švammiga.
- Peale vuugisegu täielikku kivistumist (kuni 24 h) puhastada pinnad uuesti tsemendijääkidest niiske lapiga või surveveega.

Täiendav info toote kasutamise kohta:

- Segu pealekandmisel võib õhu- ja aluspinna töötemperatuur olla +5 ...+25°C, suhteline õhuniiskus mitte üle 80%.
- Äsja vuugitud pinda kaitsta sademete, otseste päikese kiirte ja külmumise eest.
- Tööriistad pesta koheselt peale kasutamist veega

Pakend:

- Paberkotid 25 kg, alusel 48 tk

Säilitamine:

- Säilitada kuivas suletud originaalpakendis
- Optimaalseim säilitustemperatuur 0 ...+20°C
- Säilivusaeg originaalpakendis 12 kuud alates tootlemise valmistamiskuupäevast

Utiliseerimine:

- Kivistunud või kasutuskõlbmatu toode ja paberpakend utiliseerida vastavalt seadusandlusele ja keskkonnanõuetele

Ohutusnõuded:

- Hoiduda segu silmadesse sattumise eest
- Kontakti tekkides loputada silmad jooksva vee all ning vajadusel pöörduda arsti poole
- Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskaardiga

Täiendav informatsioon:

- Tootja Eestis: Sakret OÜ, Mäo küla, Paide vald 72751, Järvamaa, tel: 666 7230, www.sakret.ee, info@sakret.ee

Toote tehnilises kirjelduses välja toodud andmed kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui antud toote kohta pole tootja avalikustanud kirjeldusest hilisemaid või täiendavaid allkirjastatud tehnilisi andmeid või dokumente. Tootja ei vastuta toote vale või mittesihotstarbelise kasutamise eest. Toode või selle kasutamist puudutavate küsimuste tekkimise korral palume ühendust võtta edasimüüja või tootjaga. Toote ohutut käitlemist puudutav informatsioon on esitatud tooteohutuskaardis, deklareeritavad toote parameetrid on esitatud toote toimivusdeklaratsioonis või sertifikaadis.