



SAKRET FFKs superelastne kiirkivistuv plaatimisegu (klass C2 TF)

- Sise- ja välistöödeks
- Seinte ja põrandate plaatimiseks
- Koormatav 4 tunni pärast
- Sobib köetavatele põrandatele ja kaminatete plaatimiseks
- Vee- ja külmakindel
- Sobib keraamiliste, betoon- ja klinkerplaatide, mosaiik- ja looduskivide (v.a. marmorplaatide) õhukese ja keskmise paksusega kihiga kleepimiseks
- Sobib kleepimiseks betoonile ja muudele mineraalsetele aluspindadele, samuti vana plaadi üle kleepimiseks, kipskartongplaadile, puitlaastplaatidele ja puidust aluspindadele
- Temperatuuritaluvus -20 °C kuni +80 °C

Pinna ettevalmistus

- Pind peab olema kõva, tugev ja pragudeta
- Puhastada pind vähemtugevatest ja (või) eralduvatest kihtidest (näiteks pori, õli, värvijäägid jms.)
- Eriti tihedad ja (või) siledad pinnad töödelda üle abrasiiviga
- Pind eelnevalt kruntida krundiga SAKRET UG (lahjendada veega 1:2). Puidust aluspindade kruntimiseks krunti veega mitte lahjendada

Töö käik

- Plaatimisegu SAKRET FFKs segada puhtas anumaski või segistiskülma veega tükivabaks massiks.
- Soovitav on kasutada segistiskirusega 600 pöörat minutisk
- Pärast veega reageerimist (ca 3 minutit) segada veel kord
- Pärast kivistumisk algust ei ole vee lisamine materjalile enam lubatud
- Valmis liimsegu tuleb kanda pinnale nii palju, kui jõutakse 10 minuti jooksul plaadiga katta
- Ehitisk deformatsioonivuuke ei tohi liimseguga täita.

Tehnilisk näitajad

- | | |
|---|--|
| • Vastab standardile | LVS EN 12004 |
| • Tulekindel klass | A1 (mitte põlev) |
| • Veevajadus | ca 6l 25 kg pakendile |
| • Kulunorm: | ca 1,8kg/m ² kuiv segu (4mm kammi kasutusel)
ca 2,6kg/m ² kuiv segu (6mm kammi kasutusel)
ca 4,4kg/m ² kuiv segu (10mm kammi kasutusel) |
| • Reaktsioonisk aeg veega | ca 3 minutit |
| • Kasutusk aeg vee lisamisest | ca 20 minutit |
| • Pinnale kammitud liimisk parim nakkeesk aeg | ca 10 minutit |
| • Plaaditud pinna kõndimiskindlus saabub | ca 4 h pärast |
| • Täielikult koormatav | ca 7 päeva möödudes |
| • Õhu temperatuur töö ajal | alates +5C kuni +25C |
| • Temperatuuritaluvus | -20 °C kuni +80 °C |
| • Säilivusk aeg | 12kuud |

Pakend

Kotid 5kg ja 25kg

5kg kotid 200tk alusel

25kg kotid 48tk alusel

