



SAKRET FK PLUS - parendatud omadustega plaatimisegu

Kasutamine: Õhukese ja keskmise kihina keraamiliste, klinker- ja täismassplaatide liimimiseks betoonile ja teistele stabiilsetele mineraalsetele pindadele (nt. lubisement- ja tsementkrohvid) ning kipsplaadile. Kasutamiseks sise- ja välistöödel, seintel ja põrandatel. Plaatimisegu on vähendatud libisevusega ning parendatud nakkeomadustega. Plaatimisegu klass C1TE (EN 12004). Halli värvusega.

Pinna ettevalmistamin: Aluspind peab olema kuiv, tugev ning pragudeta. Puhastada pind habrastest ja eralduvatel kihtidest, tolmust, porist, õli- ja värvijääkidest ning muust nakkuvust vähendavatest kihtidest. Eriti tihedad ja siledad pinnad eelnevalt karestada. Imavad pinnad kruntida krundiga SAKRET UG või SAKRET OAD+ PRIMER lahjendades veega vahekorras 1:3.

Töö käik: Plaatimisegu SAKRET FK Plus segada puhtas anumus külma veega ühtlaseks tükivabaks massiks. Soovitatav on kasutada segistit kiirusega 600 pööret minutis. Pärast segu seismist 3 minutit, korrata segamist. Tarduma hakkavale segule vett lisada ei tohi! Korraga tuleb segu kanda pinnale nii palju, kui jõutakse 15 minuti jooksul plaadiga katta. Deformatsioonivuuke ei tohi seguga katta!

Nõuanded: Tehnilised näitajad kehtivad õhutemperatuuri $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ ja suhtelise õhuniiskuse $50\pm 5\%$ korral. Madalamad temperatuurid suurendavad ja kõrgemad vähendavad toodud ajanäite. Kivistumise faasis kaitsta SAKRET FK Plus otsese päikesekiirguse, tõmbetuule, külma ja liiga kõrge ($> +25^{\circ}\text{C}$) temperatuuri eest. Toode sisaldab tsementi, niiskusega kokkupuutel leeliselise reaktsiooniga! Lahustuva kroomi kontsentratsioon Cr(VI) $\leq 0,0002\%$.

Tehnilised näitajad:

Veekulu 25 kg kuivsegu kohta	ca 6,5 l
Reaktsiooniaeg veega	ca 3 minutit
Kasutusaeg	ca 2 tundi
Pinna- ja õhutemperatuur töötamisel	+5°C kuni +25°C
Plaaditud pinna kõndimiskindlus (osaline koormus)	ca 24 h pärast
Täielikult koormatav	ca 14 päeva möödudes
Kulunorm	1,8 kg/m ² kuivsegu, kasutades 4 mm hambamööduga kellut 2,7 kg/m ² kuivsegu, kasutades 6 mm hambamööduga kellut 4,5 kg/m ² kuivsegu, kasutades 10 mm hambamööduga kellut

Hoiustamine: Kaitsta sademete eest, hoida puitalusel jahedas ja kuivas kohas. Rebenenud ja katkine pakend sulgeda koheselt. Säilivusaeg originaalpakendis 12 kuud alates tootmise kuupäevast.

Pakend: 25 kg kott, alusel 48 kotti. 5 kg kotid, alusel 200 kotti.

SAKRET OÜ

reg.nr.11196147

Mäo küla
72751 Paide vald
Järvamaa

tel.+372 658 5068

+372 658 5106

fax.+372 658 5919

e-mail: info@sakret.ee

www.sakret.ee