



SAKRET SC „SILICATE CONTACT“ SILIKAATNAKKEKRUNT

03.03.20.

Kvartsosakestega silikaadipõhine nakkekrunt mineraalsetele pindadele.

- Kasutuskohad:**
- Sise- ja välitingimustes
 - Seintele ja lagedele

- Rakendused:**
- Kasutatav keskmise või vähese imavusega mineraalsetel pindadel.
 - Aluspindadele tugeva nakke soodustamiseks ja veeimavuse ühtlustamiseks enne krohvimis- ja pahteldamistöid lubja ja tsemendipõhiste materjalidega.
 - Tagab pinnale kantava krohvi- ja pahtlikihi kindla haardumise ja vähendab pinnalt libisemist.
 - Sobilik lubi-, lubitsem-, tsementkrohvidega pindadele, betoonile, silikaat-tellistele, lubjakivile, keraamilistele tellistele, tsementkiudplaatidele, samuti lubi-, silikaatvärvi või orgaaniliste värvidega värvitud pindadele (va silikoonvaigupõhised värvid).

- Omadused:**
- Lahustivaba
 - Tagab tugeva nakke aluspinna ja kaetava materjali vahel
 - Kõrge veeauru läbilaskvusega
 - Kiiresti kuivav
 - Ei sisalda biotsiide
 - Lõhnatu

- Koostisained:**
- Kaaliumvesiklaas
 - Polümeeride vesidispersioon
 - Fraktsioneeritud kvartslüüv

Tehnilised andmed:

Värvus	valge
pH tase	10-11,5
Tihedus	Ca 1,5 kg/l
Veeauru läbilaskvus EN ISO 7783-2	V1 (kõrge)
Lenduvate osakeste (VOC) sisaldus	14 g/l
Kulu	250-300 ml/m ²
Kuivamisaeg	Puutekuiv 45 min, kaetav ca 4 h möödumisel
Õhu- ja aluspinna temperatuur pealekandmise ajal	+5 ...+25°C
Suhteline õhuniiskus pealekandmise ajal	Alla 80%



SAKRET SC „SILICATE CONTACT“ SILIKAATNAKKEKRUNT

03.03.20.

Aluspinna ettevalmistamine:	<ul style="list-style-type: none">• Aluspind peab olema kuiv, õli- ja mustusevaba.• Eemaldada pudenev krohv, kooruv värv, soolad, puhastada silikoonist või muudest hermeetikutest.• Kui pinnad on eelnevalt värvitud orgaaniliste värvidega, tuleb need matistada või karestada• Hallituste, vetikate või samblikega saastunud pinnad puhastada esmalt mehaaniliselt või pesuvahendiga Sakret CLEAN ja seejärel töödelda biotsiidse vahendiga Sakret FR.• Enne kruntimistöde algust on vanadel viimistletud pindadel soovitatav teostada proovikruntimine, et veenduda aluspinna ja katematerjali nakkuvuses.• Enne kruntimist hoolikalt kinni katta klaas- ja metallpinnad.
Töö käik:	<ul style="list-style-type: none">• Enne kasutamist segada läbi, krunt on tiksotroopsete omadustega.• Krunti on lubatud lahjendada veega kuni 10% mahust.• Krunt kanda pinnale pintsli või fassaadirulli abil märg-märjale meetodil.• Krunt kanda tilkumise vältimiseks suunaga alt ülesse.• Soovitatav on kanda pinnale sellises koguses nagu pind suudab imada.• Kruntida ühes või kahes kihis sõltuvalt aluspinna imavusest.• Krunditud pind on katmisvalmis u 4 tunni möödumisel kruntimisest.
Täiendav info toote kasutamise kohta:	<ul style="list-style-type: none">• Tööriistad pesta koheselt peale kasutamist veega.• Kõrge suhtelise õhuniiskuse või madalama, kui +10°C õhutemperatuuri korral soovitate krunditud pindadel enne nende katmist lasta kuivada vähemalt 12 tundi.• Krundiga määratud klaasist või glasuuritud plaadist pinnad puhastada koheselt veega, krundi kuivades muutub pind matiks.• Rulliga pinnalekandmisel võib krunt pritsida, seetõttu on soovitatav valida professionaalne fassaadirull.• Krunt on vajadusel toonitav Sakreti värvitoonimissüsteemiga.
Pakend:	<ul style="list-style-type: none">• Plastämber 15 kg
Säilitamine:	<ul style="list-style-type: none">• Säilitada külma eest kaitstuna suletud originaalpakendis.• Optimaalseim säilitustemperatuur +5 ...+20°C.• Avatud kaas sulgeda õhutihedalt.• Säilivusaeg originaalpakendis 24 kuud alates tootel märgitud valmistamiskuupäevast.
Utiliseerimine:	<ul style="list-style-type: none">• Kasutuskõlbmatu, realiseerimisaja ületanud toode ja plastpakend utiliseerida vastavalt seadusandlusele ja keskkonnanõuetele.
Ohutusnõuded:	<ul style="list-style-type: none">• Hoiduda krundi silmadesse sattumise eest• Kontakti tekkides loputada silmad jooksva vee all ning vajadusel pöörduda arsti poole• Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskaardiga.
Täiendav informatsioon:	<ul style="list-style-type: none">• Toodetud Euroopa Liidus. Toote ametlik esindaja Eestis Sakret OÜ, Mäo küla, Paide linn 72751, Järvamaa. www.sakret.ee, info@sakret.ee

Toote tehnilise kirjelduses välja toodud andmed kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui antud toote kohta pole tootja hilisemal perioodil avalikustanud kirjeldusest erinevaid või täiendavaid allkirjastatud tehnilisi andmeid või dokumente. Tootja ei vastuta toote vale või mittesihtotstarbelise kasutamise eest. Toodet või selle kasutamist puudutavate küsimuste tekke korral palume ühendust võtta edasimüüja või tootjaga. Toote ohutut käitlemist puudutav informatsioon on esitatud tooteohutuskaardis.