



## SAKRET BG ÜLDEHITUSKRUNT

21.09.22.



Vesialuseline nakkekrunt üldehitus- ja viimistlustöödeks.

### Kasutuskohad:

- Sise- ja välistingimustes.
- Seintele ja lagedele.

### Rakendused:

- Kasutatav keskmise või vähese imavusega mineraalsetel pindadel.
- Kasutatav tolmu sidumiseks ning veeimavuse ühtlustamiseks enne krohvimis-, plaatimis- ja pahteldamistöid ning fassaadi soojusisolatsioonimaterjali kleepimistöid materjalide parema omavahelise nakke saavutamise eesmärgil.
- Sobilik betoonist, silikaattelistest, keramsiitplokkidest pindadele, lubitsement-, tsementsegude ja kipskrohviga krohvitud pindadele, pahteldatud pindadele, silikaatvärviga värvitud pindadele, kipskartong- ja tsementkiudplaatidele enne krohvimis- pahteldamis- ja plaatimistöid.
- Maalritööde RYL 2012 tooteliigituse nr. 161.

### Omadused:

- Lahustivaba
- Kasutusvalmis
- Vees lahustuv
- Veeauru läbilaskev
- Kiiresti kuivav
- Rohelise või helekollase värvusega
- Vähese lõhnaga

### Koostisained:

- Koakrüülpõlümeeerid
- Vesi
- Pealekandmist soodustavad lisandid
- Pigment



## SAKRET BG ÜLDEHITUSKRUNT

21.09.22.

Tehnilised andmed:	Värvus	Roheline või helekollane
	pH tase	8-9
	Tihedus	Ca 1,05 kg/l
	Lenduvate osakeste (VOC) sisaldus	1 g/l
	Kulu	200 kuni 300 ml/m <sup>2</sup>
	Kuivamisaeg	30 min kuni 2 t sõltuvalt aluspinna- ja õhutemperatuurist
	Optimaalne õhu- ja aluspinna temperatuur pealekandmise ajal	+5 ...+25°C (maks. +30 °C)

### Aluspinna ettevalmistamine:

- Aluspind peab olema kuiv, õli- ja mustusevaba.
- Eemaldada pudenev krohv, pahtel, värv, puhastada mustusest, silikoonist ja muudest hermeetikutest.
- Välisseinad pesta survepesuga või käsitsi kasutades puhastusainet Sakret CLEAN.
- Hallituste, vetikate või samblikega saastunud pinnad töödelda pesemisjärgselt biotsiidse vahendiga Sakret FR.
- Enne kruntimistööde algust on vanadel viimistletud pindadel soovitatav teostada proovikruntimine, et veenduda materjali imavuses ja nakkuvuses.

### Töö käik:

- Enne kasutamist loksutada või segada läbi.
- Krunt kanda pinnale pintsliga, maalirulli või pihusti abil märg-märjale meetodil.
- Pintsliga või maalirulliga vertikaalsete pindade kruntimiseks kanda krunti tilkumise vältimiseks suunaga alt ülesse.
- Soovitatav on kanda pinnale sellises koguses nagu pind suudab imada. Suurema alusmaterjali imavuse korral kandke pärast aluspinna puutekuivaks muutumist pinnale veel üks kiht krunti (nt keramsiitplokid, poorsed lubitsemekrohvid).

### Täiendav info toote kasutamise kohta:

- Tööriistad pesta koheselt pärast kasutamist veega.
- Kõrge suhtelise õhuniiskuse või madalama, kui +10°C õhutemperatuuri korral soovitate krunditud pindadel enne nende viimistlemist lasta kuivada vähemalt 12 tundi, kõrgemate temperatuuride korral on krunditud pind viimistletav 1 h möödumisel.
- Kuivanud krundiga määrduvad pinnad (nt. klaas- või plastpinnad, glasuuri- ja plaadid) on puhastatavad veega.

### Pakend:

- Plastpudel 1 l, kartongkarbis 12 tk
- Plastiknister 5 l, alusel 72 tk
- Plastiknister 10 l, alusel 52 tk
- Plastiknister 20 l, alusel 30 tk
- Plastvaat 200 l (ettetellimisel)



## SAKRET BG ÜLDEHITUSKRUNT

21.09.22.

---

<b>Säilitamine:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Säilitada külma eest kaitstuna suletud originaalpakendis.</li><li>• Optimaalseim säilitustemperatuur +10 ...+20°C.</li><li>• Säilivusaeg originaalpakendis 12 kuud alates tootel märgitud valmistamiskuupäevast.</li></ul>
<b>Utiliseerimine:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kasutuskõlbmatu, realiseerimisaja ületanud toode ja plastpakend utiliseerida vastavalt seadusandlusele ja keskkonnanõuetele.</li></ul>
<b>Ohutusnõuded:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hoiduda krundi silmadesse sattumise eest.</li><li>• Kontakti tekkides loputada silmad jooksva vee all ning vajadusel pöörduda arsti poole.</li><li>• Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskaardiga.</li></ul>
<b>Täiendav informatsioon:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toodetud Euroopa Liidus. Toote ametlik esindaja Eestis Sakret OÜ, Mäo küla, Paide linn, 72751 Järvamaa, <a href="http://www.sakret.ee">www.sakret.ee</a>, <a href="mailto:info@sakret.ee">info@sakret.ee</a></li></ul>

---

Tehnilise andmelehe teave põhineb meie hetketeadmistel ning uusimatel pealekandmise tehnoloogiatel. Need andmed on siiski vaid mittesiduvad soovitused, kuna olenevalt tegelikest pinnatingimustest võib sobida teistsugune pealekandmise tehnika, mille saab kindlaks määrata ainult konkreetsel objektil. Võtke kindlasti arvesse objekti eritingimusi. Ülaltoodud teabe põhjal ei saa tuletada seaduslikke kohustusi.

Kuna pinnamaterjalid on erinevad ning me ei saa mõjutada töötingimusi, soovime kõigil juhtudel alati ise piisavalt katsetada, et kindlaks teha, kas meie tooted sobivad kavandatud otstarbeks ja pealekandmisviisiks. Selle tehnilise andmelehe avaldamisega kaotavad kehtivuse kõik eelmised versioonid.