



## SAKRET OAD ELASTIC ÜHEKOMPONENTNE VEETÖKKEMASTIKS

15.06.20.

1-komponentne elastne veetökkemastiks. Vastab standardile EN 14891:2012.

### Kasutuskohad:

- Sisetingimustes
- Põrandatele ja seintele

### Rakendused:

- Tavalise või kõrge kasutuskoormusega niiskete siseruumide nagu vannitoad, duširuumid, sauna pesuruumid, köögid jne. seinte ja põrandate niiskus- ja veekindlaks muutmiseks enne plaatimist erinevate keraamiliste, betoonist ja looduskivist viimistusplaatidega või muude katematerjalidega katmist.
- Sobilik põrandaküttega pindadele.
- Ei ole sobilik kasutamiseks basseinides.
- Sobib paigaldamiseks betoonist, kivist ja mineraalsete segudega tasandatud pindadele, kipsplaatidele, puitlaastplaatidele, tsementkiudplaatidele, poorbetoonist, lubitsem- ja tsementsegudega tasandatud pindadele,
- Plaatimiseks sobilikud Sakreti plaatimissegud:
  - SAKRET FKe
  - SAKRET FKW
  - SAKRET FFK
  - SAKRET FFKs
  - SAKRET FKL

### Omadused:

- Elastne
- Kõrge pingetaluvusega
- Kõrge leelisekindlusega
- Väga hea töödeldavusega

### Koostisained:

- Sünteetiline kautšuk
- Inertsed täitained
- Pigment

### Tehnilised andmed:

Värvus	hall
Tihedus	Ca 1,40 kg/l
Vajalik kihipaksus seinal kuivanuna	0,4 mm
Vajalik kihipaksus põrandal kuivanuna	0,6 mm
Keskmine kulu 0,6 mm kihiki korral	0,95 kg/m <sup>2</sup>
Kuivamisaeg enne plaatimist	6 tundi
Kihtidevaheline kuivamisaeg	1-3 tundi
Õhu- ja aluspinna temperatuur pealekandmise ajal	+5 ... +25°C
Ekspluatatsioonitemperatuur	0 - +80°C



## SAKRET OAD ELASTIC ÜHEKOMPONENTNE VEETÖKKEMASTIKS

15.06.20.

### Aluspinna ettevalmistamine:

- Aluspind peab olema kandev, kuiv, tolmu-, õli- ja mustusevaba.
- Pinnad tasandada vajadusel Sakreti pöranda- või seinatasandussegudega.
- Aluspindade maksimaalne lubatav niiskussisaldus:  
Tsemendipõhised aluspinnad (tasandussegud, betoon)- 2,0 CM%  
Kipskrohv- 1,0 CM%  
Kipsipõhised pörandasegud- 0,3 CM%.
- Kuni 500µm laiused aluspinna praod ja mõrad võib sillata veetökkemastiksiga, laiemate pragude sildamise jaoks kasutada mastiksis armeerimiskangast. Veenduda, et tegemist ei oleks ehitusdünaamiliste pragudega!
- Pinnad puhastada tolmuimejaga.
- Pörandaküte tuleb välja lülitada vähemalt 2 ööpäeva enne veetökkemastiksi pealekandmist
- Ettevalmistatud pinnad kruntida kuni 1:4 veega lahjendatud nakkekrundiga Sakret OAD Elastic Primer.

### Töö käik:

- Enne kasutamist segada mastiks läbi.
- Mastiks kanda pinnale 2 kuni 3 ühtlase kihina pintli või rulli abil, järgides iga järgneva kihi pealekandmise vahelist kuivamisaega (1-3 h).
- Ruumi nurkades ja vuukides kasutada armeerivat kangas-riba või spetsiaalseid Sakreti nurgatugevduselemente, läbiviikude ja trappide ümber kasutada selleks ettenähtud Sakreti mansette või armeerimiskangast
- Veetökkemastiksiga kaetud pinnal lasta enne plaatimist kuivada vähemalt 6 tundi.

### Täiendav info toote kasutamise kohta:

- Detailne Sakreti hüdroisolatsioonsüsteemi paigaldusjuhend on saadaval kodulehel [www.sakret.ee](http://www.sakret.ee).
- Mastiksi pealekandmisel võib õhu- ja aluspinna temperatuur olla +5 ...+25°C
- Tööriistad pesta koheselt peale kasutamist veega.
- Kaitsta mastiksiga kaetud pinda otsese UV-kiirguse eest
- Kuivanud mastiksit saab pindadelt eemaldada ainult mehaaniliselt, eemaldamise abimeetmena võib kasutada ka ehitusfööniga kuumutamist

### Säilitamine:

- Säilitada külma eest kaitstuna suletud originaalpakendis
- Optimaalseim säilitustemperatuur +10 ...+30°C
- Säilivusaeg originaalpakendis 12 kuud alates tootel märgitud valmistamiskuupäevast

### Utiliseerimine:

- Hangunud kasutuskõlbmatu toode ja plastpakend utiliseerida vastavalt seadusandlusele ja keskkonnanõuetele

### Ohutusnõuded:

- Hoiduda mastiksi silmadesse sattumise eest
- Kontakti tekkides loputada silmad jooksva vee all ning vajadusel pöörduda arsti poole
- Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskaardiga

### Täiendav informatsioon:

- Toodetud Euroopa Liidus. Toote ametlik esindaja Eestis Sakret OÜ, Mäo küla, Paide linn 72751, Järvamaa, [www.sakret.ee](http://www.sakret.ee), [info@sakret.ee](mailto:info@sakret.ee)

### Pakend:

# TOOTE TEHNILINE KIRJELDUS



Pakend	Kogus hulgapakendis	EAN-kood
1,5 kg	24 tk (kartongkarbis)	4751006565586
5 kg	80 tk (puitalusel)	4751006563193
10 kg	32 tk (puitalusel)	4751006562295
20 kg	16 tk (puitalusel)	4751006566224

Toote tehnilise kirjelduses avaldatud andmed kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui antud toote kohta pole tootja avalikustanud kirjeldusest erinevaid või täiendavaid allkirjastatud tehnilisi andmeid või dokumente. Hilisema kuupäevaga toote tehniline kirjeldus tühistab varasema kuupäevaga versiooni. Tootja ei vastuta toote vale või mitte-sihtotstarbeliise kasutamise eest. Toodet või selle kasutamist puudutavate küsimuste tekke korral palume ühendust võtta edasimüüja või tootjaga. Toote ohutut käitlemist puudutav informatsioon on esitatud tooteohutuskaardis, deklareeritavad toote parameetrid on esitatud toote toimivusdeklaratsioonis.