



SAKRET HML-4 LUBIKROHV

05.05.15.

Jämedateraline kustutatud lubja sideainel krohvisegu restaureeritavatele, eelnevalt krohvitud ja varem krohvimata mineraalsetele pindadele.

- Kasutuskohad:**
- Välistingimustes, sisetingsimustes
 - Seintele, lagedele

- Rakendused:**
- Kasutatav mineraalsest materjalist fassaadide ja siseseinte alus- ja täitekrohvimiseks enne krohvimist peeneteralise lubikrohviga või värvimist.
 - Korruga peale kantav kihipaksus 5-15 mm.
 - Käitsi pealekandmiseks.
 - Kasutatav niiskete ja kuivade siseruumide aluskrohviks.
 - Sobilik paekivist, maakivist, keraamilistest või silikaattelistest pindadele.
 - Sobilik lubi- ja lubisementkrohviga krohvitud pindadele.
 - Sobilik silikaatvärviga või lubivärviga värvitud pindade ülekrohvimiseks.
 - Välistingimustes ülevärvitav lubi- ja, silikaatvärvidega.
 - Sisetingsimustes ülevärvitav ka akrüül- või lateksvärvidega.
 - Sobilik ka paekivi ladumiseks.

- Omadused:**
- Plastne
 - Kõrge veeauru läbilaskusega
 - Väga hea töödeldavusega
 - Sisaldab armeerimiskiudusid

- Koostisained:**
- Kustutatud lubi
 - Lubjajahu, inertsed täiteained
 - Kvartsiiv

Tehnilised andmed:

| | |
|--|----------------------------|
| Värvus | Looduslik valge |
| Tihedus | Ca 1,30 kg/dm ³ |
| Sideaine | hüdraatlubi |
| Maksimaalne terasuurus | 4,0 mm |
| Minimaalne ja maksimaalne kihipaksus ühekordsel pealekandmisel | 5-15 mm |
| Kulu 10 mm paksuse kihiga korral | 13 kg/m ² |
| Lisatav veekogus 25 kg kohta | 5-5,3 l |
| Kasutusaeg vee lisamisest | u. 2 tundi |
| Nakketugevus | ≥ 0,15 N/mm ² |
| Krohviklass vastavalt standardile EVS-EN 998-1 | CS I |
| Kapillaarne veeimavus | Klass W0 |
| Veeauru läbilaskvus | Klass V1 (kõrge) |
| Õhu- ja aluspinna temperatuur töötlemise ajal | +5 ...+25°C |
| Tuleohutusklass | A1 (mittepõlev) |



SAKRET HML-4 LUBIKROHV

05.05.15.

Aluspinna ettevalmistamine:

- Aluspind peab olema püsiv, kandev, kuiv, õli-, rooste ja mustusevaba.
- Aluspinnalt eemaldada lahtine ja irduv värv, pudenev krohv, puhastada sooladest ja tolmust.
- Kui aluspind on värvitud mittemineraalse värviga, tuleb värv seinast eemaldada.
- Krohvimata müüritise pinnad enne krohvimist niisutada veega, pudedamad pinnad on soovitatav kruntida silikaatkrohviga Sakret KSp.

Töö käik:

- Kuivsegu segada puhtas anumas puhta külma veega.
- Segamiseks kasutada käsimiksrät kiirusega 600 pööret minutis kuni homogeenise mördi tekkimiseni.
- Mört kanda pinnale krohvipumba, krohvikellu, pahtlilabida või krohvikulbiga ning tasandada liibi või pahtlilabida abil soovitud paksuseni.
- Paksema krohvkatte saavutamiseks krohvida mitmes kihis (soovitatavalt 10 mm paksuste kihtide kauba) kuni soovitava paksuseni lastes igal kihil tarduda 24 h.
- Peale krohvikihhi tardumist enne järgneva kihhi peale kandmist tuleb pinda niisutada. Oluline on samuti valmiskrohvitud pinna järelniisutamine.
- Krohvi armeerimiseks võib kasutada roostevabast traadist või klaaskiud-armeerimisvõrku.

Täiendav info toote kasutamise kohta:

- Mördi pealekandmisel võib õhu- ja aluspinna töötemperatuur olla +5 ...+25°C, suhteline õhuniiskus mitte üle 80%.
- Äsja krohvitud pinda kaitsta sademete, otseste päikese kiirte ja külmumise eest.
- Pindu võib viimistleda sõltuvalt viimistlusmaterjalist 30 päeva möödumisel krohvimisest.
- Tööriistad pesta koheselt peale kasutamist veega.
- Krohvikihhi ülekrohvimisel tuleb arvestada asjaoluga, et kasutatav krohv ei tohi olla tugevam, kui alumisse kihti jääv krohv. Ülekrohvimiseks ei sobi tsementi sisaldavad krohvisegud.

Pakend:

- Paberkotid 25 kg, alusel (48 tk), 1 tonnine big-bag.

Säilitamine:

- Säilitada kuivas suletud originaalpakendis.
- Optimaalseim säilitustemperatuur +5 ...+20°C.
- Säilivusaeg originaalpakendis 12 kuud alates tootel märgitud valmistamiskuupäevast.

Utiliseerimine:

- Kivistunud või kasutuskõlbmatu toode ja pakend utiliseerida vastavalt seadusandlusele ja keskkonnanõuetele.

Ohutusnõuded:

- Hoiduda segu silmadesse ja nahale sattumise eest. On ärritava toimega.
- Kontakti tekkides loputada silmad jooksva vee all ning vajadusel pöörduda arsti poole
- Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskaardiga

Täiendav informatsioon:

- Toode Eestis. Tootja Sakret OÜ, Mäo küla, Paide vald 72751, Järvamaa, tel: 666 7230, www.sakret.ee, info@sakret.ee

Toote tehnilise kirjelduses välja toodud andmed kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui antud toote kohta pole tootja avalikustanud hilisemal ajal erinevaid või täiendavaid allkirjastatud tehnilisi andmeid või dokumente. Tootja ei vastuta toote vale või mittesihotstarbelise kasutamise eest. Toode või selle kasutamist puudutavate küsimuste tekke korral palume ühendust võtta edasimüüja või tootjaga. Toote ohutut käitlemist puudutav informatsioon on esitatud tooteohutuskaardis, deklareeritavad toote parameetrid on esitatud toote toimevõime deklaratsioonis.